

Produktdatablad

Barrikade PU-Screed**StoCrete PU Screed****Barrikade®**

Polyuretan massabeläggning

Systembeskrivning:

Barrikade PU-Screed är en polyuretan massabeläggning för golv inom industri i speciellt aggressiva miljöer. Beläggningen är mycket slitstark, tål höga temperaturbelastningar och är mycket resistent mot kemikalier.

Barrikade PU-Screed ger en matt, halksäker och fogfri ytbeläggning.

Användningsområden:

Barrikade PU-Screed används som bindemedel till

- Massabeläggning installerad med stiftraka och brätt
- Självutjämnande beläggning
- Bottenlager i multibeläggning
- Topcoat till multibeläggning

Produktbeskrivning:

Barrikade PU-Screed levereras som en 3-komponent produkt. A-delen är en polyol med inblandad vatten och är pigmenterad. B-delen är härdaren. C-delen är olika typer av fillers avhängigt av typ PU-Screed. A-delen rörs först snabbt upp med en blandare och sedan tillsätts B-delen som blandas samman i 3 minuter. Vätskedelen tillsätts med filler i en tvångsblandare och blandas nogsamt innan produkten installeras.

Blandningsförhållande:

Komp. A:		5,36 kg
Komp. B:		4,44 kg
Komp. C:	RS69	2 x 21,1 kg (till massa- och multibeläggning)
	SL45:	2 x 14,1 kg (till självutjämnande beläggning och multi-belegg)
	RS69	9mm multibeläggning
	SL45:	1 x 21,1 kg 1 x 14,1 kg
	SL23:	2 x 12,1 kg (till självutjämnande beläggning och multibeläggning)
	SL12:	2 x 8,1 kg (till topcoat i multibeläggning)

Färg:

Barrikade PU-Screed levereras i ljussgrå, mellangrå, gul, blå och röd.

Tekniska data:

Produkt:	Barrikade PU-Screed
Pot-life vid 20°C:	15 min
Torktid vid 20°C:	4 – 6 tim
Härdningstid vid 20°C:	
Medel belastning:	12 tim
Tung belastning:	24 tim

De angivna data, produkternas egenskaper och våra anvisningar är baserade på resultat från egna och externa laboratorieförsök, fältförsök samt praktiska erfarenheter. Då arbetsutförandet, som är en avgörande faktor, ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för det färdiga resultatet med mindre än att produktfel kan konstateras. Vårt ansvar begränsas till produktens kostnad.

Lagring:

Produkterna som ingår måste **lagras torrt och frostfritt**, och kan lagras i 12 månader utan att kvaliteten försämras.

C-delen kan lagras kun 6 månader eftersom det innehåller cement.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00 - Fax. 69 27 46 30
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no