

Produktdatablad

Barrikade EP-DPM

StoPox GH DPM

Barrikade®

Fuktmembran/primer

Produktbeskrivning:

Barrikade EP-DPM är en tvåkomponent lösningsmedelsfri epoxiprimer för ytbehandling av fuktiga betonggolv. **Barrikade EP-DPM** kan också användas som ett fuktmembran för andra typer av beläggningar som vinyl, linoleum, osv.

Användningsområden:

Barrikade EP-DPM är avsedd att användas i förbindelse med uppbyggnad av olika Barrikade epoxibeläggningssystem. Primern är anpassad för användning på fuktig och våt betong. Ger utmärkt vidhäftning på dålig betong, stål och asfalt. Produkten har mycket låg permeabilitet, och ger ett gott korrosionskydd. **Barrikade EP-DPM** kan användas på färsk betong (redan efter 1-2 dygn).

Underlag / Förbehandling:

Underlaget skall vara fast, rent och fritt från fett. Ytvatten måste tas bort. Betongkvalitet: Min K 25. Nygjuten betong, gammal obehandlad betong, samt eventuellt tidigare målade ytor fräses, blåstras eller slipas för att ta bort cementhud, dålig/förorenad betong och målning. Gammal obehandlad betong och nedslitna målade ytor rengörs också kemiskt eftersom dessa ytor kan vara kontaminerade med olja, fett och liknande. Tvätta med emulgerande rengöringsmedel.

Blandning:

Komponenterna blandas noga med bormaskin med påmonterad omrörare/visp. Blandas i ca. 3 min.

Utförande/installation:

Barrikade EP-DPM påförs ytorna jämn och fylligt med gummiraka eller en långhårig roller. Total förbrukning; ca. 0,3- 0,4 kg/m². Den färdiga ytan är något klibbig. Om det uppstår torra områden, måste behandlingen upprepas.

Om produktet skall användas som fuktspärr anbefalles en förbrukning på 0,7kg/m² totalt. (2 stryk à 0,35 kg/m²).

Rengöring:

Verktyg rengörs med lösningsmedel som t ex. aceton, xylene eller liknande.. Härdat material måste tas bort mekaniskt

Arbetshygien/miljö:

Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2011:19
Kemiska arbetsmiljörisker skall följas.
Det skall användas handskar, anpassade arbetskläder och glasögon vid arbete med hårdplastert. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och varmt vatten. Får man epoxi i ögonen, skölj direkt med stora mängder ljummet vatten och kontakta läkare omedelbart.
Läs säkerhetsdatablad

Tekniska data:

Produkt:	Tvåkomponent epoxi
Torrhalt:	100 %
Egenvikt:	1,09 g/cm ³
Viskositet:	500-700 Cp v/ 25° C
Färg:	Klar
Blandingsförhållande:	A : B = 100 : 60 (vikt) A : B = 100 : 66 (volym)
Brukstid:	45 min
Brukstemperatur:	Min 12° C (luft/underlag)
Torktid:	6-8 tim v/ 20° C
Övermålningsbar:	10-12 tim v/ 20° C, max 36 tim v/ 20° C
Härdningstid:	7-10 dygn v/ 20° C
Emballage:	Set à 10 kg
Lagring:	Minst 12 mån. i oöppnat emballage, torrt och frostfritt (+5° til + 25°C)

De angivna data, produkternas egenskaper och våra anvisningar är baserade på resultat från egna och externa laboratorieförsök, fältförsök samt praktiska erfarenheter. Då arbetsutförandet, som är en avgörande faktor, ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för det färdiga resultatet med mindre än att produktfel kan konstateras. Vårt ansvar begränsas till produktens kostnad

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00 - Fax. 69 27 46 30
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no