

Produktdatablad

Barrikade PU-SLF 3K Topp

StoPur SL 501

Barrikade®

Självtjämnande flexibel polyuretan

Produktbeskrivning:

Barrikade PU-SLF 3K Topp er en 3-komponent løsemiddelfri selvutjevnen flexible polyuretan. Produktet er pigmentert, og leveres i flere farger. **Barrikade PU-SLF 3K Topp** er vanntett og meget slitesterkt.

Användningsområden:

Barrikade PU-SLF 3K Topp er beregnet brukt som toppbehandling der hvor det stilles krav til fleksible løsninger, f. eks.

- parkeringshus
- bevegelige underlag som asfalt og tre
- skal gi et behagelig mykt beleg for mennesker (arbeidsplasser)
- membran for utendørs konstruksjoner med store temperatursvingninger, betong eller asfalt

Underlag / förbehandling:

Underlaget skall vara rent, torrt och fritt från löst sittande material, cementhud, fett, olja och andr föroreningar för bäst möjliga vidhäftning. Fräsning, blästring eller diamantslipning med efterföljande dammsugning av ytorna rekommenderas. Restfuktighet i underlaget bör vara max. 94 % RF, luft 80 %. Temperatur underlag 3 grader över daggpunkt. Gamal obehandlad betong och nedslitna målade ytor rengörs också kemiskt om dessa är kontaminerade med olja, fett o dyl. Tvätta med emulgerande rengöringsmedel.

Blandning:

Komponenterna blandas noga med bormaskin med påmonterad omrörare/visp. Blandas i ca. 3 min. till massan har en jämn och homogen konsistens. Vid 3 komponent system tillsätts komponent C sist och blandas till massan har en jämn och homogen konsistens. Total blandningstid ca 7 min. Förvara komponenterna i rumstemperatur ett dygn innan användning.

Utförande/installation:

Det rekommenderas att betongunderlaget primas med en epoxi primer, t ex **Barrikade EP-PB 05** eller **StoPox GH 205**.

Förbrukning: 0,3 kg/m². Vid misstanke om fuktig betong används **Barrikade EP-DPM**.
Förbrukning: 0,3 kg/m²

PU-Monoflex: **Barrikade PU-SLF 3K Topp** påförs med tandad spackel och piggrullas (3,5 kg/m² för 1,5mm system). Topplack PU-Top Matt Deco pigmenterad, påförs med roller (0,2 kg/m²).

PU-Multiflex: **Barrikade PU-SLF 3K Topp** påförs som topcoat med bredspackel eller gummiraka efter att överskottssand är borta (1,1 kg/m²).

Rengöring:

Verktøy rengörs med lösningsmedel som t ex. aceton, xylol eller liknande. Härdat material måste tas bort mekaniskt

Arbetshygien/miljö:

Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2011:19
Kemiska arbetsmiljörisker skall följas.
Det skall användas handskar, anpassade arbetskläder och glasögon vid arbete med härdplastert. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och varmt vatten. Får man epoxi i ögonen, skölj direkt med stora mängder ljummet vatten och kontakta läkare omedelbart.
Läs säkerhetsdatablad

Produktdatablad

Barrikade PU-SLF 3K Topp

StoPur SL 501

Barrikade®

Självtjämnande flexibel polyuretan

Tekniska data:

Produkt:	3-komponent polyuretan
Torrhalt:	100 %
Egenvikt:	3-komponent: 1,49 g/cm ³
Blandingsförhållande:	A:B:C = 221:100:215 (vikt) A:B:C = 239:100:101 (volym)
Färg:	Enl färgkarta
Bruktid:	Ca. 40 min vid 20 °C
Torktid:	Ca. 4 tim vid 20 °C
Övermålningsintervall:	4-6 tim vid 20 °C
Minimum temperatur:	5 °C
Fullt härdat:	7 dygn vid 20 °C
Emballage:	Set à 25 kg (3 komp.)
Lagring:	12 mån i oöppnat emballage och 5-25 °C

De angivna data, produkternas egenskaper och våra anvisningar är baserade på resultat från egna och externa laboratorieförsök, fältförsök samt praktiska erfarenheter. Då arbetsutförandet, som är en avgörande faktor, ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för det färdiga resultatet med mindre än att produktfel kan konstateras. Vårt ansvar begränsas till produktens kostnad.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00 - Fax. 69 27 46 30
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no