

Produktdatablad

Barrikade EW 60 V

StoPox EW 60 V

Barrikade®

Epoximålning för vägg/vertikala ytor

Produktbeskrivning:

Barrikade EW 60 V är en tvåkomponent, vattenspädbar betongmålning som ger en halvblank yta med god kemikaliebeständighet och slitstyrka. Produkten innehåller tixotroperingsmedel och därför väl avsedd för vägg och vertikala ytor. Betongmålningen ger en bra färgstabilitet, torkar och härdare snabbt.

Användningsområden:

Barrikade EW 60 V är avsedd för användning på betong och andra cementbaserade golvytor i industri, lager och verkstadsgolv med lätt eller moderat slitage.

Förbehandling:

Vid nygjuten betong eller andre cementbaserade ytor tas cementskivorna bort med syratvätt eller med lätt slipning med grundlig efterföljande dammsugning. Vid underhåll av existerande målade, eventuellt gamla obehandlade ytor, tas all smuts olja etc bort. Existerande målning mattslipas och löst sittande målning tas bort, varefter ytorna dammsugas.

Blandning:

Barrikade EW 60 V levereras i enheter som är klara för användning och består av komponent A (bas) och komponent B (härdare). Komponenterna blandas noga med bormaskin med påmonterad omrörare/visp. Blandas i ca. 3 min. till massan har en jämn och homogen konsistens. Förvara komponenterna i rumstemperatur ett dygn innan användning.

Utförande/installation:

Barrikade EW 60 V påförs med roller i min 2 stryk. Kan förtunnas med upp till 10 % vatten.

Rengöring:

Rengör händerna med handrengöringsmedel och tvätta därefter med tvål och vatten. Verktyg tvättas i ljummet vatten.

Arbetshygien/miljö:

Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2011:19
Kemiska arbetsmiljörisker skall följas. Det skall användas handskar, anpassade arbetskläder och glasögon vid arbete med härdplastert. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och varmt vatten. Får man epoxi i ögonen, skölj direkt med stora mängder ljummet vatten och kontakta läkare omedelbart.
Läs säkerhetsdatablad

Tekniska data:

Produkt:	Tvåkomponent vattenspädbar epoximålning
Egenvikt:	Ca. 1,24 g/cm ³
Torrhalt	60 % (vikt) 48 % (volym)
Viskositet:	Tixotrop.
Färg:	Se färgkarta
Glans	Halvblank
Blandingsförhållande:	A : B = 1 : 4.66 (vikt) A : B = 1 : 4.29 (volym)
Brukstid:	Ca. 30 min vid 20 ° C
Materialförbruk:	0,13 - 0,17 l/m ² pr. stryk.
Installations-temperatur:	Produkten bör inte installeras vid temperaturer lägre än 10 °C.
Härdningstid:	Övermålningsbar efter 3-5 tim vid 20 °C. Fullt uthärdad efter 5 dagar.
Lagring:	Lagras vid 10-25 °C på torrt och frostfritt ställe i öppnat emballage i ca.12 månader.

De angivna data, produkternas egenskaper och våra anvisningar är baserade på resultat från egna och externa laboratorieförsök, fältförsök samt praktiska erfarenheter. Då arbetsutförandet, som är en avgörande faktor, ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för det färdiga resultatet med mindre än att produktfel kan konstateras. Vårt ansvar begränsas till produktens kostnad.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00 - Fax. 69 27 46 30
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no