

Produktdatablad

Barrikade EP-TP ZV

StoPox CZ 105

Barrikade®

Epoxi klart bindemedel, lågemitterande

Produktbeskrivning:

Barrikade EP-TP ZV är en tvåkomponent, lösningsmedelsfri, lågemitterande, klar epoxi för ytbehandling av betonggolv och andra cementbaserade underlag. **Barrikade EP-TP ZV** ger en mycket god slitstyrka, samt bra resistens mot kemikalier. **Barrikade EP-TP ZV** är en lågemisjonsprodukt, som i systemet **Barrikade EP-Multi Dekor** er M1-godkänd.

Användningsområden:

Barrikade EP-TP ZV är avsedd att användas som bindemedel och topplack i bl.a. dekorbeläggningar inom industri, kommersiella lokaler t ex i butikslokaler, utställningslokaler, storkök etc

Underlag / förbehandling:

Underlaget skall vara rent, torrt och fritt från löst sittande material, cementskud, fett, olja och andra föroreningar för bäst möjliga vidhäftning. Fräsning, blästring eller diamantslipning med efterföljande dammsugning av ytorna rekommenderas. Restfuktighet i underlaget bör vara max. 94 % RF.

Gammal obehandlad betong och nedslitna målade ytor rengörs också kemiskt om dessa är kontaminerade med olja, fett o dyl. Tvätta med emulgerande rengöringsmedel.

Blandning:

Barrikade EP-TP ZV kommer i set bestående av komponent A (basl) och B (hårdare).

Komponenterna blandas noga med bormaskin med påmonterad omrörare/visp. Blandas i ca. 3 min. till massan har en jämn och homogen konsistens. Vid 3 komp. system tillsätts komp. C sist och blandas till massan har en jämn och homogen konsistens. Förvara komponenterna i rumstemperatur ett dygn innan användning.

Utförande / installation:

Barrikade EP-TP ZV påförs med gummiraka, spackel eller roller.

Rengöring:

Verktyg rengörs med lösningsmedel som t ex. aceton, xylol eller liknande. Härdat material måste tas bort mekaniskt.

Arbetshygien/miljö:

Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2011:19
Kemiska arbetsmiljöriser skall följas.

Det skall användas handskar, anpassade arbetskläder och glasögon vid arbete med härdplastert. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och varmt vatten. Får man epoxi i ögonen, skölj direkt med stora mängder ljummet vatten och kontakta läkare omedelbart. Läs säkerhetsdatablad

Tekniska data:

Produkt:	Tvåkomponent lösningsmedelsfri, klar epoxi
Torrhalt:	100 %
Egenvikt:	1,08 g/cm ³
Viskositet:	700-800 cP v/ 25°C
Färg:	Klar
Glans:	Blank
Blandingsförhållande:	A : B = 2 : 1 (vikt)
	A : B = 4,5 : 2,5 (volym)
Brukstid:	Ca. 30 min v/ 20°C
Brukstemperatur:	Min. 12°C (luft och underlag)
Torktid:	10-12 tim v/20°C (dammtorr)
Härddningstid:	Ca. 7 dygn v/20°C
Emballage:	Set à 15 KG, fat eller container
Lagring:	Minst 12 mån i öppet emballage, torrt och frostfritt (+5°C til +25°C)

De angivna data, produkternas egenskaper och våra anvisningar är baserade på resultat från egna och externa laboratorieförsök, fältförsök samt praktiska erfarenheter. Då arbetsutförandet, som är en avgörande faktor, ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för det färdiga resultatet med mindre än att produktfel kan konstateras. Vårt ansvar begränsas till produktens kostnad.

StoCretec Flooring AS,

Produktdatablad

Barrikade EP-TP ZV

StoPox CZ 105

Barrikade®

Epoxy klart bindemedel, lågemitterande

Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00 - Fax. 69 27 46 30
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no