

Produktdatablad

Barrikade PU-Rapid StoPur KU 350

Barrikade®

Polyaspartic bindemedel

Produktbeskrivning:

Barrikade PU-Rapid är ett tvåkomponent lösningsmedelsfritt polyaspartic bindemedel. Produkten används som primer, bindemedel och topplack i Barrikade golvsystem. Produkten kan pigmenteras.

Användningsområden:

Barrikade PU-Rapid, används som primer, bindemedel och topplack när man har behov för ett snabbhärdande och/eller UV-beständigt bindemedel.

Förbehandling och förutsättningar:

Underlaget skall vara rent, torrt och fritt från löst sittande material, cementhud, fett, olja och andra föroreningar för bäst möjliga vidhäftning. Fräsning, blästring eller diamantslipning med efterföljande dammsugning av ytorna rekommenderas. Restfuktighet i underlaget bör vara max 94% RF.

Gammal obehandlad betong och nedslitna målade ytor rengörs också kemiskt om dessa är kontaminerade med olja, fett o dyl. Tvätta med emulgerande rengöringsmedel. Den relativa luftfuktigheten måste vara över 50 %.

Blandning

Barrikade PU-Rapid-komponenterna blandas noga med bormaskin med påmonterad omrörare/visp. Blandas i ca. 3 min. till massan har en jämn och homogen konsistens. Komponent A och komponent B, eventuellt komponent C (filler SL-1500) och/eller komponent D (färgpigment).

Förvara komponenterna i rumstemperatur ett dygn innan användning.

Komponenterna måste blandas noga. Häll B i A och blanda noga i flera min. Häll därefter C och D i hinken med A+B och blanda noga flera minuter.

Rengöring

Verktyg rengörs med lösningsmedel som t ex. acetone, xylene eller liknande.. Härdat material måste tas bort mekaniskt.

Arbetshygien/miljö:

Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2011:19
Kemiska arbetsmiljörisker skall följas.
Det skall användas handskar, anpassade arbetskläder och glasögon vid arbete med härdplastert. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och varmt vatten. Får man epoxi i ögonen, skölj direkt med stora mängder ljummet vatten och kontakta läkare omedelbart.
Läs säkerhetsdatablad

Tekniska data

Produkt:	Tvåkomponent polyaspartic
Torrhalt:	100 %
Egenvikt:	1,09 g/cm ³
Viskositet:	760 cP
Blandingsförhållande:	A : B = 100 : 59 (vikt) A : B = 100 : 54 (volym)
Färg:	Klar
Potlife:	20 min vid 20 °C
Härdningstid:	4 tim vid 20 °C och 60 % fuktighet
Coating intervall:	5 tim vid 20 °C
Min temperatur:	5°C
Fullt uthärdad:	1 dag vid 20°C
Emballage:	10 kg
Lagring:	6 mån i oöppnat emballage vid 5-25 °C

De angivna data, produkternas egenskaper och våra anvisningar är baserade på resultat från egna och externa laboratorieförsök, fältförsök samt praktiska erfarenheter. Då arbetsutförandet, som är en avgörande faktor, ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för det färdiga resultatet med mindre än att produktfel kan konstateras. Vårt ansvar begränsas till produktens kostnad.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00 - Fax. 69 27 46 30
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no