

Produktdatablad

Barrikade PU-Primer Rapid

StoPur GH 530

Barrikade®

Polyaspartic primer

Produktbeskrivning:

Barrikade PU-Primer Rapid är en tvåkomponent lösningsmedelsfri polyaspartic primer.

Användningsområde:

Barrikade PU-Primer Rapid är avsedd att användas som primer, där man har behov för ett snabbhärdande bindemedel.

Förbehandling och underlag:

Underlaget skall vara rent, torrt och fritt från löst sittande material, cementhud, fett, olja och andra föroreningar för bäst möjliga vidhäftning. Fräsning, blästring eller diamantslipning med efterföljande dammsugning av ytorna rekommenderas. Restfuktighet i underlaget bör vara max 94 % RF.

Gammal obehandlad betong och nedslitna målade ytor rengörs också kemiskt om dessa är kontaminerade med olja, fett o dyl. Tvätta med emulgerande rengöringsmedel. Den relativa luftfuktigheten måste vara över 50 %.

Blandning:

Komponenterna blandas noga med bormaskin med påmonterad omrörare/visp. Blandas i ca. 3 min. till massan har en jämn och homogen konsistens. Förvara komponenterna i rumstemperatur ett dygn innan användning.

Rengöring:

Verktyg rengörs med lösningsmedel som t.ex. acetone, xylene eller liknande.. Härdat material måste tas bort mekaniskt.

Arbetshygien/miljö:

Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker skall följas.

Det skall användas handskar, anpassade arbetskläder och glasögon vid arbete med härdplastert. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och varmt vatten. Får man

epoxi i ögonen, skölj direkt med stora mängder ljummet vatten och kontakta läkare omedelbart.

Läs säkerhetsdatablad!

Tekniska data

Produkt:	Tvåkomponent polyaspartic
Torrhalt:	100 %
Egenvikt:	1,10 g/cm ³
Viskositet:	760 cP
Blandningsförhållande:	A : B = 100 : 62 (vikt) A : B = 100 : 58 (volym)
Färg:	Klar
Potlife:	20 min vid 20 °C
Härdningstid:	3 tim vid 20 °C och 60 % fuktighet
Coating intervall:	4 tim vid 20 °C
Min temperatur:	5°C
Fullt uthärdad:	1 dag vid 20°C
Emballage:	2,5 kg
Lagring:	6 mån i oöppnat emballage vid 5-25 °C

De angivna data, produkternas egenskaper och våra anvisningar är baserade på resultat från egna och externa laboratorieförsök, fältförsök samt praktiska erfarenheter. Då arbetsutförandet, som är en avgörande faktor, ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för det färdiga resultatet med mindre än att produktfel kan konstateras. Vårt ansvar begränsas till produktens kostnad.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00 - Fax. 69 27 46 30
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no