

Produktdatablad

Barrikade Steinbelegg StoPur SB 100 transparent

Barrikade®

Produktbeskrivning:

Barrikade Steinbelegg är ett tvåkomponent aromatiskt polyuretan bindemedel. Produkten används till installation av **Barrikade Stenbeläggning Slät** system.

Användningsområden:

Barrikade Steinbelegg är bindemedel som används till Barrikade Stenbeläggning Slät där det inte är krav på UV-beständigt bindemedel.

Blandning:

Komponent B tillsätts komponent A, och blandas noga med bormaskin med påmonterad omrörare/visp. Blandas i ca. 3 min. Produkten hålls sedan i en stor tvångsblandare fylld med en stenblandning, och detta blandas samman till stenen är helt fuktad. Man skall använda exakt lika lång tid på alla blandningar. Förvara komponenterna i rumstemperatur ett dygn innan användning.

Utförande/installation:

Barrikade Steinbelegg blandas till en massa tillsammans med stenblandningen och läggs ut med läggningslåda eller för hand (på mindre fält) och glättas med helikopter eller för hand med brätte.
Förbrukning (avhängigt stenblandning)

18 mm:	ca. 2,5 kg bindemedel/m ² ca. 28 kg sten/m ² ca. 2 kg fin sand
15 mm:	ca. 2 kg bindemedel/m ² ca. 22 kg sten/m ² ca. 1,6 kg fin sand

Se systemguide för exakt förbrukning och typ av stenblandning.

Rengöring:

Verktyg rengörs med lösningsmedel som t ex. aceton, xylen eller liknande. Härdat material måste tas bort mekaniskt.

Arbetshygien/miljö:

Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2011:19
Kemiska arbetsmiljörisker skall följas.
Det skall användas handskar, anpassade arbetskläder och glasögon vid arbete med härdplastert. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och varmt vatten. Får man epoxi i ögonen, skölj direkt med stora mängder ljummet vatten och kontakta läkare omedelbart. Läs säkerhetsdatablad.

Tekniska specifikationer:

Produkt:	Tvåkomponent polyuretan
Egenvikt:	1,08 g/cm ³
Shore-D	ca. 65
Viskositet:	Ca. 500 cp v/ 25 °C
Torrhalt:	100 %
Färg:	Gulklar
Glans:	Blank
Blandings-	
Förhållande:	A : B = 1,91 : 1 (vikt)
Brukstid:	ca. 50 min vid 20 °C
Bruks-	Temperaturen i underlag och
temperatur:	luft bör vara minst 5 °C.
Torktid:	Dammtorr efter ca. 4,5 tim v/ 20 °C.
	Max slitstyrka och kemikalie-
	beständighet uppnås efter 7 dygn.
Lagring:	Minst 12 mån i oöppnat
	emballage. Lagras torrt och
	frostfritt (5° - 25 °C).
Emballage:	Set à 9 kg

De angivna data, produkternas egenskaper och våra anvisningar är baserade på resultat från egna och externa laboratorieförsök, fältförsök samt praktiska erfarenheter. Då arbetsutförandet, som är en avgörande faktor, ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för det färdiga resultatet med mindre än att produktfel kan konstateras. Vårt ansvar begränsas till produktens kostnad.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00 - Fax. 69 27 46 30
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no