

Produktdatablad

Monoart

StoPur Mono Art

Barrikade®

Polyaspartic UV-resistent beläggning för designgolv

Produktbeskrivning:

Monoart är et 3-komponent lösningsmedelfri polyaspartic bindemedel som läggs til et special effektpigment (C-del) vid installationen. Produkten används som dekorativ beläggning ovanpå en färgad bas, helst Barrikade SL 600 (StoPox SL 600) i färgen svart. **Monoart** är vattentät, slitstark och ljusbeständig.

Användningsområden:

Monoart kan användas som dekorativ beläggning inomhus där designgolv önskas, t.ex. köpcentra, butiker, mottagningar och kontor.

Underlag / förbehandling:

Monoart används endast ovanpå en beläggning av Barrikade SL 600 (StoPox SL 600) (se systemdatablad). Om du vill applicera **Monoart** på andra typer av beläggningar bör detta först rådfrågas med StoCretec Flooring AS.

Monoart måste installeras inom 48 timmar efter installation av Barrikade SL 600.

Den relativa fuktigheten (% RH) måste vara över 50% när produkten appliceras.

Blandning :

Monoart levereras i färdiga sett och består av A-komponent (bas), B-komponent (härdare) och C-komponent (färgpigment).

Komponent B tillsätts komponent A och blandas in med en borr med påmonterad visp eller omrörare (max. 300 rpm). Blanda i 2-3 min. Tilsatt komponent C och blanda försiktigt tills du har en klumpfri och homogen massa. Använd glasögon och handskar. Förvara komponenterna vid rumstemperatur i 24 timmar före användning. Produkten har en relativt kort appliceringstid, så se till att bara en och en hink blandas åt gången.

Rengöring:

Verktyg rengörs med lösningsmedel som t ex. acetone, xylen eller liknande. Härdat material måste tas bort mekaniskt

Arbetshygien/miljö:

Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2011:19
Kemiska arbetsmiljörisker skall följas.

Det skall användas handskar, anpassade arbetskläder och glasögon vid arbete med härdplastert. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och varmt vatten. Får man epoxi i ögonen, skölj direkt med stora mängder ljummet vatten och kontakta läkare omedelbart.

Läs säkerhetsdatablad

Tekniska data:

Produkt:	3 komponent polyaspartic
Torrhalt:	100 %
Egenvikt:	1,09 g/cm3
Viskositet:	575 cP
Blandingsforhold:	A : B : C = 4,75 : 2,75 : 0,112 (vikt)
Färg:	Se färgkarta
Brukstid	20 min v/ 20° C
Torketid, dammtorr	12 t v/ 20° C och 60 % RH
Brukstemperatur:	5° C - 25° C
Herdetid	1 dag v/ 20° C
Emballage:	7,612 kg
Lagring:	6 mnd i oöppnat emballage, torrt och frostfritt (+5° til + 25° C)

De angivna data, produkternas egenskaper och våra anvisningar är baserade på resultat från egna och externa laboratorieförsök, fältförsök samt praktiska erfarenheter. Då arbetsutförandet, som är en avgörande faktor, ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för det färdiga resultatet med mindre än att produktfel kan konstateras. Vårt ansvar begränsas till produktens kostnad.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00 - Fax. 69 27 46 30
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no