

Produktdatablad

Barrikade PU-SLF 2K Komfort

StoPur SL 525

Barrikade®

Polyuretanbeläggning, elastisk

Produktbeskrivning:

Barrikade PU-SLF 2K Komfort är en utsläppsfri, självnivellerande, flexibel och dekorativ pigmenterad polyuretanbeläggning som ger mycket bekväma ytor.

och glasögon måste användas när du arbetar med härdning av plast. Vid kontakt med ögonen, skölj genast med mycket vatten och kontakta läkare omedelbart.

Se säkerhetsdatablad!

Användningsområden:

Barrikade PU-SLF 2K Komfort används inomhus där gångkomfort och stegljuddämpning önskas: kontor, sjukhus, skolor, köpcentra och andra områden inomhus där hög tonvikt läggs på dekorativ komfort. Beläggningen är lämplig för områden som utsätts för lätt till medelbelastning.

Blandning

Komponent B sätts till komponent A och blandas väl med användning av en långsamt rörande borrar med en omrörare (max 300 rpm). Blandningstid ca. 3 minuter.

Barrikade PU-SLF 2K Komfort finns i kompletta set, med rätt blandningsförhållande.

Det rekommenderas att förvara båda komponenterna vid rumstemperatur i minst en dag före användning.

Applicering:

Barrikade PU-SLF 2K Komfort appliceras med en tandad raka. Gå över med en piggröller för att ta bort alla luftblåsor som visas på ytan. Öppnad förpackning har en begränsad livslängd.

Appliceringsförhållande: 12-30 °C och högst 70% RH.

Förbrukning: 2,8-3,0 kg / m² per 1,5 mm beläggning

Rengöring av verktyg

Rengör med lösningsmedel, t.ex. aceton, xylene eller liknande. Härdat material tas bort mekaniskt.

Vernetiltak:

Handskar, lämpliga arbetskläder

Tekniska data

Produkt:	Två-komponent, polyuretanbeläggning
Egenvikt [g/cm³]:	1,8 (A+B); 1,9 (A); 1,2 (B)
Torrhalt	100 %
Färg:	ca. RAL 7035
Glans:	Högglans
Blandningsförhållande:	A : B = 6,6 : 1 (vekt) A : B = 4,2 : 1 (volum)
Appliceringstid:	30 min v/ 23°C
Brukstemperatur:	Temperaturen i underlaget og luft bør være på minst 12 °C.
Torktid (23°C):	Damtorr efter 5-6 timmar Gångbar efter 10-12 timmar. Max. slitstyrka och kemikaliebeständighet uppnås efter ca 7 dygn
Shore-D hårdhet efter 3 dygn (23°C):	60
Brottförlängning:	100%
Förpackning	A: 16,82 kg; B: 2,54kg
Lagringstid:	12 månader i uåpnet emballasje. Oppbevares tørt og frostfritt (5 – 25 °C)

De angivna data, produkternas egenskaper och våra anvisningar är baserade på resultat från egna och externa laboratorieförsök, fältförsök samt praktiska erfarenheter. Då arbetsutförandet, som är en avgörande faktor, ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för det färdiga resultatet med mindre än att produktfel kan konstateras. Vårt ansvar begränsas till produktens kostnad.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00 - Fax. 69 27 46 30
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no