

Produktdatablad

Barrikade EP-TL LY

StoPox CH 105

Barrikade®

Epoxi topplack med god UV stabilitet

Produktbeskrivning:

Barrikade EP-TL LY är en tvåkomponent, lösningsmedelsfri klar epoxitopplack för ytbehandling av betonggolv och andra cementbaserade underlag. **Barrikade EP-TL LY** ger mycket låg gulning, mycket bra slitstyrka, samt god resistens mot kemikalier.

Användningsområden:

Barrikade EP-TL LY är avsedd att användas som topplack där det ställs höga krav på låg gulning. Rekommenderas till bl.a. dekorbeläggningar inom industri, kommersiella lokaler, t ex i butikslokaler, utställningslokaler, storkök, etc.

Underlag / förbehandling:

Underlaget skall vara rent, torrt och fritt från löst sittande material, cementskiva, fett, olja och andra föroreningar för bäst möjliga vidhäftning. Fräsning, blåstring eller diamantslipning med efterföljande dammsugning av ytorna rekommenderas. Restfuktighet i underlaget bör vara max 94 % RF.

Blandning:

Barrikade EP-TL LY kommer i set bestående av komponent A (bas) och B (härdare). Komponenterna blandas noga med borrar med påmonterad omrörare/visp. Blandas i ca. 3 min. till massan har en jämn och homogen konsistens. Förvara komponenterna i rumstemperatur ett dygn innan användning.

Utförande / installation:

Barrikade EP-TL LY påförs ytorna med gummiraka eller gummispackel med påföljande etterrullning. Förbrukning:

EP-Deco	ca. 0,1 kg/m ²
Andra system:	ca. 0,1- 0,7 kg/m ²

Rengöring:

Verktyg rengörs med lösningsmedel som t ex. aceton, xylen eller liknande.. Härdat material måste tas bort mekaniskt

Arbetshygien/miljö:

Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2011:19
Kemiska arbetsmiljörisker skall följas.
Det skall användas handskar, anpassade arbetskläder och glasögon vid arbete med härdplastert. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och varmt vatten. Får man epoxi i ögonen, skölj direkt med stora mängder ljummet vatten och kontakta läkare omedelbart.
Läs säkerhetsdatablad.

Tekniska data:

Produkt:	To-komponent løsemiddelfri, klar epoxy
Tørrestoffinnhold:	100%
Egenvekt:	ca. 1,10 g/cm ³
Viskositet:	ca. 650 cP v/ 25° C
Farge:	Klar
Glans:	Blank
Blandingsforhold:	A : B = 1,46 : 1 (volum)
	A : B = 1,54 : 1 (vekt)
Brukstid:	ca. 15 minutter v/25° C
Brukstemperatur:	Min. 12° C (luft og underlag)
Tørketid:	3-5 timer v/ 20° C (støvtørr)
Herdetid:	ca. 5 døgn v/ 20° C
Emballasje:	Sett à 13,56 L
Lagring:	Minst 12 mnd. i uåpnet emballasje, tørt og frostfritt (+5° til + 25° C)

De angivne data, produkternas egenskaper och våra anvisningar är baserade på resultat från egna och externa laboratorieförsök, fältförsök samt praktiska erfaringer. Då arbeidsutførandet, som er en avgjørende faktor, ligger utanfor vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar for det ferdige resultatet med mindre en att produktfel kan konstateras. Vårt ansvar begrenses till produktens kostnad.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00 - Fax. 69 27 46 30
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no