

BESKRIVELSESEKSEMPEL DECO

Dekorativt epoxybelegg med farget sand

Underlag: Betonggulv eller Industrisparkel

B.29 – 02.16

Post	Kode	Spesifikasjon	Mengde	Pris	Sum
		<p>TA 2.32 Mekanisk forbehandling - AREAL Areal (m²)</p> <p>Bygningsmateriale: Betong eller industrisparkel (for industrisparkel; velg sliping) Overflate: Ubehandlet Lokalisering (NS 3420-1 punkt 4, y5) Flate som skal behandles:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Opplysninger om flatens beskaffenhet, for eksempel: Brettskurt</i> - <i>Flatens utforming, gjerne med henvisning til tegning, for eksempel: Rektangulær gulvflate</i> - <i>annet, for eksempel: Forbehandling kan bare utføres i tidsrommetpga støy.</i> <p>Metode: Krav til overflate etter forbehandling:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fall på gulv skal være som før forbehandling, <i>Eventuell sliping, fresing lokalt i forbindelse med renner, sluk spesifiseres</i> - Toleranser for gulvflater skal ikke ha større avvik en det var før forbehandling. 			
	TA2.32-15	<p>Sliping</p> <p>Sementslam (og/eller membranherder og/eller andre forurensninger) i betongoverflaten fjernes ved grundig sliping. Det skal benyttes <u>tung gulvslipemaskin</u>, utstyrt med diamant slipesegmenter. Deretter støvsuges gulvet grundig til betongoverflaten er ren og fri for betong- og slipestøv.</p>		
	TK 3-9	<p>STØPT PLASTBELEGG Areal [m²]</p> <p>Konstruksjon: Gulv Armering: Uarmert Overflate: Dekorativ matt overflate med farget sand Lokalisering: (NS 3420-1 punkt 4, y5) Underlag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betong min B30 eller industrisparkel med trykkstyrke min 27 Mpa. - <i>Flatens utforming, gjerne med henvisning til tegning, for eksempel: rektangulær gulvflate</i> - Toleranser: Ikke større avvik enn før installasjon av belegg. Toleranseklasse PB. - Før utførelse av arbeider beskrevet under denne post, skal betongundergulvet ha tørket ut til en relativ fuktighet ≤ 90 % og inneha en temperatur på min. 12°C. Relativ luftfuktighet må ikke overstige 80%. Underlagstemperaturen skal være 3⁰C over duggpunktet. 		

		<p>Pakjenninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trafikkbelastning: Ingen utover NS-EN 13813 - Kjemisk belastning: <i>Spesifiseres eventuelt</i> - Annet: <i>Krav til lydemping spesifiseres eventuelt</i> <p>Gjennomsnittlig tykkelse: 2,5 mm Minimumtykkelse: 2 mm</p> <p>Materialer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skal tilfredsstillende kravene til type SR i NS-EN 13813. - Krav til sklisikkerhet: klasse II ihht EN 13036-4 - Valgfri klasse etter NS-EN 13813: Dekorativt epoxybelegg med farget sand fra StoCretec Flooring eller tilsvarende. Etter forbehandling påføres en løsemiddelfri epoxy primer med 100 % tørrstoffinnhold, minimum forbruk 0,3 kg/m². Deretter trekkes et løsemiddelfritt, klart epoxy bindemiddel med meget god UV bestandighet ut med stålskrape. Dette fullstrøs med farget kvartssand og maskinglattes deretter med helikopter. Til slutt trekkes en løsemiddelfri, klar epoxy topplakk med meget god UV-bestandighet ut med stålskrape eller gumminal og etterrulles, etterfulgt av en matt polyurethan topplakk som rulles på. <i>(NB ikke i områder med fare for gummiavsetninger fra bildekk).</i> <p>Herdetid før installasjon av neste sjikt . se produsents datablad.</p> <p>Andre krav:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Farge: <i>Fra fargekart F01.01.03 fra StoCretec Flooring eller annen.</i> - Annet: <p>TK3 y1 SUPPLERENDE ARBEIDER</p> <p><i>Følgende delprodukter er ikke inkludert og må derfor beskrives med andre postgrunnlag</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Avrettingslag, se TA 346</i> - <i>Fuktmåling i undergulv, se TA8.2</i> - <i>Tetting med elastisk fugemasse, se SF3.1</i> - <i>Tetting med plastisk fugemasse, se SF3.2</i> 			
	TK8.1	<p>AVSETTING AV FUGER Samlet fugelengde[m]</p> <p>Lokalisering: (NS 3420-1 punkt 4, y5) Andre Krav: Fuger skal avsettes i støpt plastbelegg over alle bevegesfuger i undergulvet, dog ikke over rissanvisere.</p>		
	TK8.2	<p>STØPT SOKKEL I STØPT BELEGG <i>Ikke relevant for DECO</i></p>		
	TK8.3	<p>STØPT HULKIL I STØPT BELEGG Samlet hulkilengde [m]</p> <p>Lokalisering: (NS 3420-1 punkt 4, y5) Utførelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Bygningsdeler med sokkelløsning og detaljer, for eksempel med henvisning til detaljtegning:</i> - Overflate vegg: <p>Materialer: Tixet klar løsemiddelfri epoxy iblandet farget kvartssand med samme</p>		

farge som i gulvbelegg benyttes for å bygge opp hulkil. Hukiler coats med klar løsemiddelfri epoxy av typen Barrikade EP TL LY fra StoCretec Flooring og til slutt med mattlakk av typen Barrikade Top Matt Deco, eller tilsvarende.

Dimensjon: Høyde:
Bredde:
Form:

Annet:

.....

.....

.....