

BESKRIVELSESEKSEMPEL PU SCREED

Glattet polyuretan mørtelbelegg

Underlag: Betonggulv

B.15 – 01.16

Post	Kode	Spesifikasjon	Mengde	Pris	Sum
		<p><u>TA 2.32 Mekanisk forbehandling - AREAL</u> Areal (m²)</p> <p>Bygningsmateriale: Betong Overflate: Ubehandlet Lokalisering (NS 3420-1 punkt 4, y5) Flate som skal behandles:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Opplysninger om flatens beskaffenhet, for eksempel: Brettskurt</i> - <i>Flatens utforming, gjerne med henvisning til tegning, for eksempel: Rektangulær gulvflate</i> - <i>annet, for eksempel: Forbehandling kan bare utføres i tidsrommetpga støy.</i> <p>Metode: Krav til overflate etter forbehandling:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Fall på gulv skal være som før forbehandling, Eventuell sliping, fresing lokalt i forbindelse med renner, sluk spesifiseres</i> - <i>Toleranser for gulvflater skal ikke ha større avvik en det var før forbehandling.</i> <p><i>Beskriv ett av de følgende alternativer).</i></p>			
	TA2.32-27	<p>Blastring</p> <p>Sementslam (og/eller membranherder og/eller andre forurensninger) i betongoverflaten fjernes med blastring. Blastring foretas i en lengderetning med stålfraksjoner egnet for betongmaterialer. Etter blastringen støvsuges gulvet grundig til overflaten er ren og fri for betongstøv og stålkuler.</p> <p><i>eller</i></p>		
	TA2.32-15	<p>Sliping</p> <p>Sementslam (og/eller membranherder og/eller andre forurensninger) i betongoverflaten fjernes ved grundig sliping. Det skal benyttes <u>tung gulvslipemaskin</u>, utstyrt med diamant slipesegmenter. Deretter støvsuges gulvet grundig til betongoverflaten er ren og fri for betong- og slipestøv.</p> <p><i>eller</i></p>		

	<p>TA2.32-13</p>	<p>Fresing</p> <p>Sementslam (og/eller membranherder og/eller andre forurensninger) i betongoverflaten fjernes med kryssfresing. Kryssfresing foretas i to lengderetninger vinkelrett på hverandre. Det benyttes en betongfres påmontert egnede hardmetall lameller. Deretter støvsuges gulvet grundig til betongoverflaten er ren og fri for betongstøv.</p>	<p>.....</p>		
	<p>TK 3-9</p>	<p>STØPT PLASTBELEGG Areal [m²]</p> <p>Konstruksjon: Gulv Armering: Uarmert Overflate: Glattet overflate Lokalisering: (NS 3420-1 punkt 4, y5) Underlag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betong min B30 - <i>Flatens utforming, gjerne med henvisning til tegning, for eksempel: rektangulær gulvflate</i> - Toleranser: Ikke større avvik enn før installasjon av belegget. Toleranseklasse PB. - Før utførelse av arbeidet beskrevet under denne post, skal betongundergulvet ha tørket ut til en relativ fuktighet ≤ 90% og inneha en temperatur på min. 12°C. Relativ luftfuktighet må ikke overstige 80%. Underlagstemperaturen skal være 3°C over duggpunktet. <p>Påkjenninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trafikkbelastning: Ingen utover NS-EN 13813 - Kjemisk belastning: <i>Spesifiseres eventuelt</i> - Annet: varmebelastning: <i>Spesifiseres eventuelt</i> <p>Gjennomsnittlig tykkelse: Minimumtykkelse: Materialer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skal tilfredsstillende kravene til type SR i NS-EN 13813. - Krav til sklisikkerhet: Klasse I ihht EN 13036-4 - Valgfri klasse etter NS-EN 13813: Glattet polyuretan mørtelbelegg av typen Barrikade PU Screed fra StoCretec Flooring AS eller tilsvarende. <p>Før belegget installeres skal det lages forankringer ned i betonggulvet 15 cm fra vegger, fuger, sluk og søyler. Disse skal være 20 mm dype og 8 mm brede. Etter forbehandling installeres mørtelbelegg med avstandsripe eller leggekasse og glattes med stålbrett.</p> <p>Forbruk av materialer i henhold til produsents datablad.</p> <p>Andre krav:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Farge: <i>Fra fargekart Barrikade F07-02.15 eller annen.</i> - Annet: 	<p>.....</p>		

		<p>TK3 y1 SUPPLERENDE ARBEIDER</p> <p>Følgende delprodukter er ikke inkludert og må derfor beskrives med andre postgrunnlag</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avrettingslag, se TA 346 - Fuktmåling i undergulv, se TA8.2 - Tetting med elastisk fugemasse, se SF3.1 - Tetting med plastisk fugemasse, se SF3.2 			
TK8.1				
TK8.2		<p>AVSETTING AV FUGER Samlet fugelengde[m]</p> <p>Lokalisering: (NS 3420-1 punkt 4, y5) Andre Krav: Fuger skal avsettes i støpt plastbelegg over alle bevegesfuger i undergulvet, dog ikke over rissanvisere.</p>		
TK8.3		<p>STØPT SOKKEL I STØPT BELEGG Samlet sokkellengde [m]</p> <p>Lokalisering: (NS 3420-1 punkt 4, y5) Utførelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bygningsdeler med sokkelløsning og detaljer, for eksempel med henvisning til detaljtegning. - Overflate vegg: <p>Materialer: Tixet, pigmentert (tilnærmet samme farge som støpt plastbelegg) løsemiddelfri epoxy av typen Barrikade EP BT fra StoCretec Flooring AS eller tilsvarende iblandet ufarget kvarts 0,4- 0,8 mm. Veggflate primes først med epoxy primer med 100 % tørrstoffinnhold, minimum forbruk 0,3 kg/m2.</p> <p>Dimensjon: høyde: Tykkelse: Form:</p> <p>Andre krav:</p>		
		<p>STØPT HULKIL I STØPT BELEGG Samlet hulkillengde [m]</p> <p>Lokalisering: (NS 3420-1 punkt 4, y5) Utførelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bygningsdeler med sokkelløsning og detaljer, for eksempel med henvisning til detaljtegning: - Overflate vegg: <p>Materialer: Tixet pigmentert polyuretanmørtel av type Barrikade PU Screed hulkil fra StoCretec Flooring AS eller tilsvarende. med samme farge som gulvbelegg benyttes farge som i gulvbelegg benyttes for å bygge opp hulkil.</p> <p>Dimensjon: Høyde: Bredde: Form:</p> <p>Annet:</p>			