

## Produktdatablad

**Barrikade EP-DPM****StoPox GH DPM****Barrikade®**

Fuktmembran

**Produktbeskrivelse:**

**Barrikade EP-DPM** er en to-komponent løsemiddelfri epoxy-primer for overflatebehandling av fuktige betonggulv. **Barrikade EP-DPM** kan også benyttes som en fuktmembran for andre typer belegg som vinyl, tepper, osv.

**Bruksområder:**

**Barrikade EP-DPM** er beregnet brukt i forbindelse med oppbygging av ulike Barrikade epoxy-beleggssystemer. Primeren er beregnet brukt for fuktig og våt betong. Gir utmerket heft på dårlig behandlet betongunderlag, stål og asfalt. Produktet har svært lav permeabilitet, og gir en god korrosjons-beskyttelse. **Barrikade EP-DPM** kan benyttes på fersk betong (allerede etter 1-2 døgn).

**Underlag / Forbehandling:**

Underlaget skal være fast, rent og fettfritt. Overflatevann må fjernes. Betongkvalitet: Minimum C 25. Nystøpt betong, gammel ubehandlet betong, samt eventuelle tidligere malte flater freses, slyngrenses eller slipes for å fjerne sementslam, dårlig/forurenset betong og maling. Gammel ubehandlet betong og nedslitte malte flater renses i tillegg kjemisk, dersom disse er infisert med olje, fett og lignende. Vask med emulgerende vaskemiddel.

**Blanding:**

Komponent B (herder) tilsettes komponent A (harpiks) og blandes godt inn med for eksempel en drill påmontert røreverk. Blandingstid; ca. 3 minutter.

**Utførelse:**

**Barrikade EP-DPM** påføres flatene jevnt og fyldig med svaber eller en langhåret rulle. Totalt forbruk; ca. 0,3- 0,4 kg/m<sup>2</sup>. Den ferdige overflaten er noe klebrig. Dersom tørre områder oppstår, må behandlingen gjentas.

Dersom produktet benyttes som fuktspærre anbefales et forbruk på 0,7kg/m<sup>2</sup> totalt. (2 strøk à 0,35 kg/m<sup>2</sup>).

**Rengjøring:**

Verktøy rengjøres med løsemiddel som for eksempel **Barrikade EP-Tynner**, aceton, xylen etc. Herdet materiale må fjernes mekanisk.

**Vernetiltak:**

Det skal benyttes hansker, egnet arbeidstøy og briller ved arbeider med fler-komponent epoxy herdeplast. Ved evt. hudkontakt, vask med såpe og varmt vann. Får man epoxy i øynene, skyl straks med store mengder vann og kontakt lege umiddelbart.

Se HMS produktdatablad.

**Tekniske data:**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Produkt:</b>           | To-komponent epoxy  |
| <b>Tørrestoffinnhold:</b> | 100%  |
| <b>Egenvekt:</b>          | 1,09 g/cm <sup>3</sup>  |
| <b>Viskositet:</b>        | 500-700 Cp v/ 25 <sup>0</sup> C   |
| <b>Farge:</b>             | Klar  |
| <b>Blandingsforhold:</b>  | A : B = 100 : 60 (vekt)<br>A : B = 100 : 66 (volum)   |
| <b>Brukstid:</b>          | 45 minutter   |
| <b>Brukstemperatur:</b>   | Min 12 <sup>0</sup> C (luft/underlag)   |
| <b>Tørketid:</b>          | 6-8 timer v/ 20 <sup>0</sup> C  |
| <b>Overmalbar:</b>        | 10-12 timer v/ 20 <sup>0</sup> C,<br>maksimum 36 timer v/ 20 <sup>0</sup> C                           |
| <b>Herdetid:</b>          | 7-10 døgn v/ 20 <sup>0</sup> C  |
| <b>Emballasje:</b>        | Sett à 10 kg  |
| <b>Lagring:</b>           | Minst 12 mnd. i uåpnet<br>emballasje, tørt og frostfritt<br>(+5 <sup>0</sup> til + 25 <sup>0</sup> C) |

*De angitte data, produktenes egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra egne og eksterne laboratorieforsøk, feltforsøk og praktiske erfaringer. Da den praktiske bruk ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultatet med mindre eventuelle mangler kan tilbakeføres direkte til mangler ved produktene. Eventuelt ansvar er begrenset oppad til produktenes kostnad.*

Produktdatablad

**Barrikade EP-DPM**

---

**Barrikade®**

Fuktmembran

StoCretec Flooring AS,  
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,  
Tel. 69 27 30 00 - Fax. 69 27 46 30  
E-post: [stocretec.no@sto.com](mailto:stocretec.no@sto.com)  
[www.stocretec.no](http://www.stocretec.no)