

Produktdatablad

Barrikade EP-PS**StoPox PS****Barrikade®**

Epoxyprimer for stål

Beskrivelse:

Barrikade EP-PS er en to-komponent, løsemiddelfri epoxyprimer for stålunderlag.

Bruksområde:

Barrikade EP-PS er utviklet spesielt som en primer for gulvsystem.

Egenskaper:

Barrikade EP-PS har meget god vedheft til blåserenset stål, og herder ned til + 5°C ved 0-90 % relativ fuktighet.

Underlag / forbehandling:

Stål må blåserenses til minimum SA 2 ½ (ISO 8501 – 1). Underlaget må være rent og støvfritt, og all olje og fett må fjernes. Ståltemperaturen må være minimum 3°C over duggpunktet.

Blanding:

Bland del A og del B godt med mekanisk røreverk umiddelbart før bruk. Produktet leveres i korrekt tilmålte mengder

Utførelse:

Sprøyte (to-komponent utstyr), rull kost eller gumminal.

Forbruk ca. 0.2 kg/m².

NB! Tørketiden mellom strøkene må ikke overstige 48 timer (ved 20°C). Alternativt kan våt primer sandstrøs for å sikre god vedheft.

Rengjøring:

Rengjør hendene med håndrens og vask deretter med såpe og vann. Verktøy vaskes i løsemiddel.

Vernetiltak:

Det skal benyttes hansker, egnet arbeidstøy og briller ved arbeid med fler-komponent epoksy herdeplaster. Ved evt. hudkontakt; vask umiddelbart med såpe og varmt vann. Ved sprut i øynene; skyll med store mengder vann og kontakt lege umiddelbart!
Se HMS datablad!

Tekniske spesifikasjoner:

Produkt:	To-komponent epoxyprimer
Tørrestoffinnhold:	100%
Viskositet:	Ca. 1800 cp ved 25° C
Egenvekt:	1,08 g/cm ³
Farge:	Klar
Anbefalt tykkelse:	175 – 200 µm
Teoretisk dekkevne:	0,2 kg/m ²
Påføring:	Sprøyte (to-komponent utstyr) Rull, kost eller gumminal
Blandingsforhold:	Del A : Del B = 1,67 : 1 (vekt) Del A : Del B = 1,5 : 1 (volum)
Brukstid:	Ca. 1 time ved 20° C
Støvtørr:	5 timer ved 20° C 20 timer ved 5° C
Tørketid:	6 timer ved 24 timer ved 5° C
Fullt herdet:	5 – 7 dager ved 20° C
Påføringstemperatur:	Minimum 5° C
Lagring:	12 måneder. Temperatur mellom 5-35° C.

De angitte data, produktenes egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra egne og eksterne laboratorieforsøk, feltforsøk og praktiske erfaringer. Da den praktiske bruk ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultatet med mindre eventuelle mangler kan tilbakeføres direkte til mangler ved produktene. Eventuelt ansvar er begrenset oppad til produktenes kostnad.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00 - Fax. 69 27 46 30
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no