

Produktdatablad

Barrikade EP-TL LY**StoPox CH 105****Barrikade®**

Lavgulnende epoxy topplakk

Produktbeskrivelse:

Barrikade EP-TL LY er en to-komponent, løsemiddelfri klar epoxy topplakk for overflatebehandling av betonggulv og andre sementbaserte underlag. **Barrikade EP-TL LY** gir særdeles lav gulning, meget god slitestyrke, samt god resistens mot kjemikalier.

Bruksområder:

Barrikade EP-TL LY er beregnet brukt som topplakk hvor det stilles høye krav til lav gulning. Anbefales for bruk til bl.a. dekorbelegg innen industri, nærings-/forretningsbygg, f.eks. i butikklokaler, utstillingslokaler, storkjøkken, og kaserner.

Underlag / forbehandling:

Underlaget skal være rent, tørt og fritt for løstsittende materiale, sementslam, fett, olje og andre forurensninger for best mulig vedheft. Fresing, blastring eller diamantsliping med påfølgende støvsuging av overflaten anbefales. Restfuktighet i underlaget bør være maksimum 97% relativ luftfuktighet.

Blanding:

Barrikade EP-TL LY selges i sett bestående av komponent A (harpiksdel) og B (herder). Komponentene blandes godt med drill påmontert visp eller røreverk. Blandes i ca. 3 min. til massen har en jevn og homogen konsistens. Oppbevar komponentene i rom temperatur døgnet før bruk.

Utførelse / påføring:

Barrikade EP-TL LY påføres med gumminal eller gumminal med påfølgende etterrulling. Forbruk:

EP-Dekor kompakt: ca. 0,1 kg/m²

Andre system: ca. 0,1- 0,7 kg/m²

Rengjøring:

Verktøy rengjøres med løsemiddel som f.eks. **Barrikade EP-Tynner**, aceton, xylen eller lignende. Herdet materiale må fjernes mekanisk.

Vernetiltak:

Det skal benyttes hansker, egnet arbeidstøy og briller ved arbeider med flerkomponent epoxyherdeplast. Ved hud kontakt, vask med såpe og varmt vann. Får man epoxy i øynene, skylk straks med store mengder vann og kontakt lege umiddelbart.

Les HMS produktdatablad!

Tekniske data:

Produkt:	To-komponent løsemiddelfri, klar epoxy
Tørrestoffinnhold:	100%
Egenvekt:	ca. 1,10 g/cm ³
Viskositet:	ca. 650 cP v/ 25° C
Farge:	Klar
Glans:	Blank
Blandingsforhold:	A : B = 1,46 : 1 (volum) A : B = 1,54 : 1 (vekt)
Brukstid:	ca. 15 minutter v/25° C
Brukstemperatur:	Min. 12° C (luft og underlag)
Tørketid:	3-5 timer v/ 20° C (støvtørr)
Herdetid:	ca. 5 døgn v/ 20° C
Emballasje:	Sett à 13,56 L
Lagring:	Minst 12 mnd. i uåpnet emballasje, tørt og frostfritt (+5° til + 25° C)

De angitte data, produktenes egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra egne og eksterne laboratorieforsøk, feltforsøk og praktiske erfaringer. Da den praktiske bruk ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultatet med mindre eventuelle mangler kan tilbakeføres direkte til mangler ved produktene. Eventuelt ansvar er begrenset oppad til produktenes kostnad.

Produktdatablad

Barrikade EP-TL LY

StoPox CH 105

Lavgulnende epoxy topplakk

Barrikade®

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00 - Fax. 69 27 46 30
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no