

## Produktdatablad

**Barrikade EP-TP****StoPox CS 105****Barrikade®**

Epoxy bindemiddel

**Produktbeskrivelse:**

**Barrikade EP-TP** er en to-komponent, løsemiddelfri, lavviskøs, klar epoxy for overflatebehandling av betonggulv og andre sementbaserte underlag. **Barrikade EP-TP** gir en meget god slitestyrke, samt god resistens mot kjemikalier.

**Bruksområder:**

**Barrikade EP-TP** er beregnet brukt som bindemiddel og topplakk i bl.a. dekorbelegg innen industri, nærings-/forretningsbygg. F.eks. i butikklokaler, utstillingslokaler, storkjøkken, kaserner m.m.

**Underlag / forbehandling:**

Underlaget skal være rent, tørt og fritt for løstsittende materiale, sementslam, fett, olje og evt. andre forurensninger for best mulig vedheft. Fresing, blastring eller sliping med påfølgende støvsuging av overflaten anbefales. Restfuktighet i underlaget bør maksimum være på 4 - 5% og relativ fuktighet i betong bør være <90%

**Blanding:**

**Barrikade EP-TP** selges i sett bestående av komponent A (harpiksdel) og B (herder). Komponentene blandes godt med drill påmontert visp eller røreverk. Blandes i ca. 3 min. til massen har en jevn og homogen konsistens. Oppbevar komponentene i romtemperatur døgnet før bruk.

**Utførelse / påføring:**

**Barrikade EP-TP** påføres med gumminal, sparkel eller rull.

**Rengjøring:**

Verktøy rengjøres med løsemiddel som f.eks. **Barrikade EP-Tynner**, acetone, xylen etc. Herdet materiale må fjernes mekanisk.

**Vernetiltak:**

Det skal benyttes hansker, egnet arbeidstøy og briller ved arbeider med flerkomponent epoxy herdeplast. Ved evt. hudkontakt, vask med såpe og varmt vann. Får man epoxy i øynene, skylk straks med store mengder vann og kontakt lege umiddelbart.

Se HMS produktdatablad!

**Tekniske data:**

<b>Produkt:</b>	To-komponent løsemiddelfri, klar epoxy
<b>Tørrstoffinnhold:</b>	100%
<b>Egenvekt:</b>	1,09 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viskositet:</b>	250-300 cP v/ 25°C
<b>Farge:</b>	Klar
<b>Glans:</b>	Blank
<b>Blandingsforhold:</b>	A : B = 2,27 : 1 (vekt) A : B = 2 : 1 (volum)
<b>Brukstid:</b>	Ca. 30 minutter v/20°C
<b>Brukstemperatur:</b>	Min. 12°C (luft og underlag)
<b>Tørketid:</b>	10-12 timer v/20°C (støvtørr)
<b>Herdetid:</b>	Ca. 7 døgn v/20°C
<b>Emballasje:</b>	Sett à 13,5 L, fat eller container
<b>Lagring:</b>	Minst 12 mnd i uåpnet emballasje, tørt og frostfritt (+5°C til +25°C)

*De angitte data, produktens egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra egne og eksterne laboratorieforsøk, feltforsøk og praktiske erfaringer. Da den praktiske bruk ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultatet med mindre eventuelle mangler kan tilbakeføres direkte til mangler ved produktene. Eventuelt ansvar er begrenset oppad til produktens kostnad.*

StoCretec Flooring AS,  
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,  
Tel. 69 27 30 00 - Fax. 69 27 46 30  
E-post: [stocretec.no@sto.com](mailto:stocretec.no@sto.com)  
[www.stocretec.no](http://www.stocretec.no)