

Produktdatablad

Barrikade EW-60 G**StoPox EW 60 G****Barrikade®**

To-komponent epoxy maling

Produktbeskrivelse:

Barrikade EW-60 G er en to-komponent, vannfortynnbar betongmaling som gir en halvblank overflate med god kjemikaliemotstand og slitestyrke. Betongmalingen gir en god fargestabilitet, tørker hurtig og herder raskt. Slutt på brukstid er synlig.

Bruksområde:

Barrikade EW-60 G er for bruk på betong og andre sementbaserte gulvflater i industri, lager og verkstedgulv med lett eller moderat slitasje.

Forbehandling:

Ved nystøpt betong eller andre sementbaserte flater fjernes sementslam ved syrevasking eller ved lett sliping med grundig etterfølgende støvsuging. Ved vedlikehold av eksisterende malte, eventuelt gamle ubehandlede flater, fjernes all skitt, olje m.m. Eksisterende maling mattslipes og løs maling fjernes. Deretter støvsuges flatene.

Blanding:

Barrikade EW-60 G leveres i enheter som er klare til bruk og består av komponent A (base) og komponent B (herder).

Bland først innholdet i boks B grundig slik at det blir en homogen masse. Hell deretter innholdet i komp A opp i boks B og bland dette grundig i 3 minutter. Bruk hansker og vernebriller. Det anbefales å oppbevare produktene i romtemperatur 24 timer før bruk.

Utførelse:

Barrikade EW-60 G påføres med rull i minimum 2 strøk. Kan tynnes med inntil 10% vann.

Rengjøring:

Rengjør hendene med håndrens og vask deretter med såpe og vann. Verktøy vaskes i lunkent vann.

Vernetiltak:

Det skal benyttes hansker, egnet arbeidsklær og briller ved arbeid med flerkomponent epoxy herdeplaster. Ved eventuell hud kontakt; vask umiddelbart med såpe og varmt vann. Ved sprut i øynene; skyll med store mengder vann og kontakt lege umiddelbart!

Se HMS produktdatablad!

Tekniske data:

Produkt:	To-komponent vann-fortynnbar epoxy maling
Egenvekt:	Ca. 1,24 g/cm ³
Tørrestoffinnhold	60 % (vekt) 48 % (volum)
Farge:	Se fargekart
Glans	Halvblank
Blandingsforhold:	A : B = 1 : 4.66 (vekt) A : B = 1 : 4.29 (volum)
Brukstid:	Ca. 30 minutter ved 20 ° C
Materialforbruk:	0,13 - 0,17 l/m ² pr. strøk.
Påførings-temperatur:	Produktet bør ikke påføres ved temperaturer lavere enn 10°C.
Herdetid:	Overmalbar etter 3-5 timer ved 20°C. Fullt utherdet etter 5 dager.
Emballasje:	Sett a' 9L
Lagring:	Lagres tørt og frostfritt ved 5-25°C i uåpnet emballasje. Holdbarhet 12 mnd.

Produktdatablad

Barrikade EW-60 G

StoPox EW 60 G

Barrikade®

To-komponent epoxy maling

De tekniske data som presenteres her, samt instruksjoner og anbefalinger baserer seg på mange tester og vår solide fagkunnskap. De er ment å hjelpe brukeren til å finne den beste arbeidsmåten og derved oppnå det beste resultatet. Siden vi ikke kontrollerer brukers arbeidsforhold, kan vi ikke akseptere ansvar for et dårlig resultat dersom våre produkter er brukt på feil måte.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00 - Fax. 69 27 46 30
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no