

Produktdatablad

Barrikade EW-Klar

StoPox EW 100 transparent

Barrikade®

Epoxy primer / støvbinder

Produktbeskrivelse:

Barrikade EW-Klar er en to-komponent, vannfortynnbar, løsemiddelfri, klar epoxy. Produktet har lite lukt og er ikke brannfarlig.

Bruksområder:

Barrikade EW-Klar benyttes som en grunning eller støvbinder på betong.

Krav til underlaget:

Underlaget skal være fast, rent, relativt tørt (sugende) og fettfritt. Rengjøres evt. med emulgerende vaskemiddel.

Herdebetingelser:

Temperatur: Min. 12°C (luft og underlag)
Relativ luftfuktighet: Maks 70%. Høyere luftfuktighet kan gi sen utherdning og en matt/hvitskjoldet overflate.

Forbehandling:

Ved nystøpt betong eller andre sementbaserte flater fjernes sementslam ved syrevasking, eller ved lett sliping med grundig etterfølgende støvsuging.

Ved vedlikehold av eksisterende malte, evt. gamle ubehandlede flater, fjernes all skitt, olje m.m. Eksisterende maling mattslipes og løs maling fjernes. Deretter støvsuges flatene.

Blanding:

Barrikade EW-Klar leveres på ferdig tilpassede sett. Komponent A (harpiks) tilsettes komponent B (herder) og blandes godt inn med drill påmontert røreverk. Blandingstid ca. 3 minutter.

Bland ikke større mengder enn det medgår i løpet av 1 time. Materialene bør være temperert før bruk (settes i rom- temperatur i ca. 24 timer).

Utførelse:

Barrikade EW-Klar påføres med kost eller rull. Produktet er ferdig tynnet, og må ikke tynnes ytterligere.

Påføres i ca. 0,2 kg/m².

Herdetid før påføring av nytt strøk:

Minimum 12 timer, maksimum 24 timer v/20°C.

Rengjøring:

Vask hendene med såpe og vann. Malerredskapen gjøres rent i lunkent vann, evt. tilsatt vaskemiddel umiddelbart etter bruk. Det er viktig at alt utstyr rengjøres grundig før malingen begynner å herde. Herdet maling fjernes mekanisk.

Vernetiltak:

Det skal benyttes hansker, egnet arbeidstøy og briller ved arbeid med flerkomponent epoxy herdeplast. Ved evt. hudkontakt; vask umiddelbart med såpe og lunket vann. Ved sprut i øynene; skylk med store mengder vann og kontakt lege umiddelbart! Se HMS Datablad.

Produktdatablad

Barrikade EW-Klar**StoPox EW 100 transparent****Barrikade®**

Epoxy primer / støvbinder

Tekniske data:

Type:	To-komponent vannfortynnbar epoksy
Egenvekt:	1,02 g/cm ³
Tørrestoffinnhold:	28% vekt
Farge:	Klar
Glans:	Blank
Viskositet	Ca. 800 cp v/ 25°C
Blandingsforhold:	A : B = 1 : 5.2 (vekt) A : B = 1 : 6 (volum)
Brukstid:	1 time v/20°C og 50% relativ luftfuktighet
Brukstemperatur:	Min. 12°C i luft og underlag
Tørketid:	Støvtørr etter 5-7 timer v/ 20°C og 50% relativ luftfuktighet. Brukstørr etter 24 timer. Fullt herdet etter 5-7døgn
Tynning:	Skal ikke tynnes
Lagring:	Minimum 12 mnd. v/5- 40°C i uåpnet emballasje. Lagres frostfritt
Emballasje:	Sett å 5 liter og 10 liter

De angitte data, produktenes egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra egne og eksterne laboratorieforsøk, feltforsøk og praktiske erfaringer. Da den praktiske bruk ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultat med mindre eventuelle mangler kan tilbakeføres direkte til mangler ved produktene. Eventuelt ansvar er begrenset oppad til produktenes kostnad.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00 - Fax. 69 27 46 30
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no