

Produktdatablad

Barrikade PU-Coating T100

Barrikade®

Polyuretan matt coating

Produktbeskrivelse:

Barrikade PU-Coating T100 er en 3 komponent polyuretan coating, beregnet til bruk på **Barrikade PU-Screed**, der det er nødvendig med en ny toppbehandling. Leveres i 3 kg's forpakninger i standardfargene grå, rød og gul.

Bruksområder:

På arealer hvor det er strenge krav til hygiene og kjemikaliemotstand samt temperaturpåvirkning.

Egenskaper:

Kjemiske: **Barrikade PU-Coating T100** gir fugefrie flater med meget god bestandighet overfor de fleste kjemikalier som alkalier, oljer, fett, salt, organiske og uorganiske syrer.

Mekaniske: **Barrikade PU-Coating T100** har generelt meget gode mekaniske egenskaper og er svært slitesterkt.

Forbehandling:

Barrikade PU-Screed som skal behandles skal være ren, tørr, støvfri og uten løse materialer. Ujevne underlag sparkles og hull og andre defekter repareres. Overflaten må slipes før behandling med **Barrikade PU-Coating T100**.

Påføring:

Bland fyllstoffet med basen til en homogen masse. Tilsett herder og bland de 3 komponentene godt. Påføres umiddelbart med rulle, flatsparkel, nal eller pensel.

NB: Dette produktet har meget kort brukstid. Påføringen må planlegges godt og arealet deles opp slik at en hele tiden arbeider "vått i vått", for å unngå fargeforskjeller.

Vedlikehold:

Periodisk høytrykksvasking eller skrubbing med et mildt alkalisk vaskemiddel vil i de fleste tilfeller være tilstrekkelig til å beholde en kosmetisk og hygienisk ren overflate.

NB: Alle polyuretan-systemer basert på MDI vil over tid gulne. Dette er en misfarging pga påvirkning fra UV-stråler og har ingen effekt på holdbarheten til coatingen.

Tekniske data:

Produkt:	Barrikade PU-Coating T100
Pot-life ved 20°C:	15 minutter
Blandingsforhold A:B:C (Base:herder:aggregat i vekt)	5,24 : 2,85 : 1
Forbruk:	Ca 0,3 kg/m ²
Tørketid ved 20°C:	4 – 6 timer
Herdetid ved 20°C:	
Middels belastning:	12 timer
Tung belastning:	24 timer
Full utharding	3-5 dager



Produktdatablad

Barrikade PU-Coating T100

Barrikade®

Polyuretan matt coating

De angitte data, produktenes egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra egne og eksterne laboratorieforsøk, feltforsøk og praktiske erfaringer. Da den praktiske bruk ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultatet med mindre eventuelle mangler kan tilbakeføres direkte til mangler ved produktene. Eventuelt ansvar er begrenset oppad til produktenes kostnad.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00 - Fax. 69 27 46 30
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no