

## Produktdatablad

**Barrikade PU-Primer Rapid**

StoPur GH 530

**Barrikade®**

Polyurethan primer bindemiddel

**Produktbeskrivelse**

**Barrikade PU-Rapid** er et to-komponent løsemiddelfritt polyurethan bindemiddel. Produktet blir benyttet som primer.

**Bruksområder**

**Barrikade PU-Rapid** er ment å benyttes til primer, der hvor det er behov for et raskt bindemiddel.

**Forbehandling og forhold på stedet**

Underlaget skal være fast, rent, tørt og fettfritt. Maksimum RF i betongen: 95 %. Betongkvalitet: Minimum C 25. Nystøpt betong, gammel ubehandlet betong, samt eventuelt tidligere malte flater freses, slyngrenses eller slipes for å fjerne sementslam, dårlig/forurenset betong og maling. Gammel ubehandlet betong og nedslitte malte flater renses i tillegg kjemisk, dersom disse er infisert med olje, fett o.l. Vask med emulgerende vaskemiddel. Den relative luftfuktigheten må være over 50 %.

**Blanding**

**Barrikade PU-Rapid** leveres i enheter ferdig til bruk og består av komponent A og komponent B. Komponentene må blandes nøye. Hell B opp i A og bland nøye i flere minutter med drill. Bruk hansker og vernebriller.

**Rengjøring**

Verktøy rengjøres med løsemiddel som f.eks.

**Barrikade EP-Tynner**, aceton, xylen etc. Herdet materiale må fjernes mekanisk.

**Vernetiltak:**

Det skal benyttes hansker, egnet arbeidstøy og briller ved arbeider med fler-komponent herdeplast. Ved evt. hudkontakt, vask med såpe og varmt vann. Får man produktet i øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt lege umiddelbart.

Se HMS produktdatablad!

**Tekniske data**

<b>Produkt:</b>	To-komponent polyurethan
<b>Tørrestoffinnhold:</b>	100 %
<b>Egenvekt:</b>	1,10 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viskositet:</b>	760 cP
<b>Blandingsforhold:</b>	A : B = 100 : 62 (vekt) A : B = 100 : 58 (volum)
<b>Farge:</b>	Klar
<b>Potlife:</b>	20 minutter ved 20°C
<b>Herdetid:</b>	3 timer ved 20°C og 60 % fuktighet
<b>Coating intervall:</b>	4 timer ved 20°C
<b>Minimum temperatur:</b>	5°C
<b>Fullt utherdet:</b>	1 dag ved 20°C
<b>Forpakning:</b>	2,5 kg
<b>Lagring:</b>	6 måneder i uåpnet emballasje ved 5-25°C

*De angitte data, produktenes egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra egne og eksterne laboratorieforsøk, feltforsøk og praktiske erfaringer. Da den praktiske bruk ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultatet med mindre eventuelle mangler kan tilbakeføres direkte til mangler ved produktene. Eventuelt ansvar er begrenset oppad til produktenes kostnad.*

StoCretec Flooring AS,  
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,  
Tel. 69 27 30 00 - Fax. 69 27 46 30  
E-post: [stocretec.no@sto.com](mailto:stocretec.no@sto.com)  
[www.stocretec.no](http://www.stocretec.no)