

Produktdatablad

Barrikade PU-Screed

StoCrete PU Screed

Barrikade®

Polyuretan mørtelbelegg

Systembeskrivelse:

Barrikade PU-Screed er et polyuretan mørtelbelegg for gulv i industribygg i aggressive miljøer. Belegget er svært slitesterkt, tåler høye temperaturbelastninger og er svært resistent i forhold til kjemikalier.

Barrikade PU-Screed gir en matt, skliskikker og fugefri overflate.

Bruksområder:

Barrikade PU-Screed benyttes som bindemiddel til

- Mørtelbelegg installert med stiftrake og brett
- Selvutjevne belegg
- Bunn til multibelegg
- Topcoat til multibelegg

Produktbeskrivelse:

Barrikade PU-Screed leveres som et tre-komponent produkt. A-delen er en polyol iblandet vann og er pigmentert. B-delen er herderen. C-delen er ulike typer fyllstoff avhengig av type PU-Screed.

A-delen røres først rask opp med en drill og tilsettes B-del som blandes med drill i 3 minutter. Væskedelen tilsettes så fyllstoff i en tvangsblender og blandes godt før produktet installeres – se systemdatablad.

Blandingsforhold:

Komp. A:		5,36 kg
Komp. B:		4,44 kg
Komp. C:	RS69:	2 x 21,1 kg (til mørtel- og multibelegg)
	SL45:	2 x 14,1 kg (til selvutjevne belegg og multibelegg)
	RS69:	9mm multibelegg 1 x 21,1 kg
	SL45:	1 x 14,1 kg
	SL23:	2 x 12,1 kg (til selvutjevne belegg og multibelegg)
	SL12:	2 x 8,1 kg (til topcoat i multibelegg)

Farge:

Barrikade PU-Screed leveres i Lys grå, Mellomgrå, Gul og Blå.

Tekniske data:

Produkt:	Barrikade PU-Screed
Pot-life ved 20°C:	15 minutter
Tørketid ved 20°C:	4 – 6 timer
Herdetid ved 20°C:	
Middels belastning:	12 timer
Tung belastning:	24 timer

Produktene som inngår må lagres tørt og frostfritt, og kan lagres i 12 mnd. uten at kvaliteten forringes.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00 - Fax. 69 27 46 30
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no

