

Produktdatablad

Barrikade PU-SLF 2K Komfort

StoPur SL 525

Barrikade®

Selvutjevnenende belegg

Produktbeskrivelse:

Barrikade PU-SLF 2K Komfort er et emisjonsfritt, selvutjevnenende, fleksibelt og dekorativt pigmentert polyuretanbelegg som gir meget komfortable overflater. Kommer i flere farger.

Bruksområder:

Barrikade PU-SLF 2K Komfort anvendes innendørs hvor det ønskes gangkomfort og trinnlydsdemping: kontorer, sykehus, skoler, kjøpesentre og ellers områder innendørs hvor det legges høy vekt på dekorativ komfort. Belegget er egnet for områder som utsettes for lett til medium belastning.

Blanding:

Komponent B tilsettes komponent A og blandes godt ved hjelp av en drill med påmontert røreverk. Blandingstid ca. 3 minutter.

Barrikade PU-SLF 2K Komfort leveres i komplette sett, med riktig blandingsforhold.

Det er hensiktsmessig å oppbevare begge komponentene i romtemperatur minst ett døgn før bruk.

Utførelse:

Barrikade PU-SLF 2K Komfort påføres med en tannet sparkel. Gå over med piggrulle for å fjerne eventuelle luftblærer som oppstår på overflaten. Åpnet forpakning har begrenset levetid.

Påføringsforhold: 12-30 °C og maks 70% relativ luftfuktighet.

Forbruk: 2,8-3,0 kg/m² pr. 1,5 mm belegg

Rengjøring:

Hender renses med rengjøringskrem og vaskes deretter med vanlig såpe og lunkent vann. Verktøy rengjøres med løsemiddel som f.eks. **Barrikade EP-Tynner**, aceton, xylene etc. Herdet materiale må fjernes mekanisk.

Vernetiltak:

Det skal benyttes hansker, egnet arbeidstøy og briller ved arbeider med fler-komponent herdeplaster. Får man stoffet i øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt lege umiddelbart.

Se HMS produktdatablad!

Tekniske spesifikasjoner:

Produkt:	To-komponent, polyuretanbelegg
Egenvekt [g/cm³]:	1,8 (A+B); 1,9 (A); 1,2 (B)
Tørrestoffinnhold:	100 %
Farge:	Diverse. Se fargekart eller kontakt leverandør.
Glans:	Høyglans
Blandingsforhold:	A : B = 7,04 : 1 (vekt) A : B = 4,4 : 1 (volum)
Brukstid:	40 min v/20°C
Brukstemperatur:	Temperaturen i underlaget og luft bør være på minst 12 °C.
Tørketid (23°C):	Støvtørr etter 5-6 timer Gangbar etter 10-12 timer. Maksimal slitestyrke og kjemikaliebestandighet oppnås etter ca. 7 døgn.
Shore-D hardhet etter 3 døgn (23°C):	60
Bruddforlengelse:	100%
Settstørrelse:	20,44kg
Lagring:	12 måneder i uåpnet emballasje. Oppbevares tørt og frostfritt (5 – 25°C)

Produktdatablad

Barrikade PU-SLF 2K Komfort

StoPur SL 525

Barrikade®

Selvtutjevnennde belegg

De angitte data, produktenes egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra egne og eksterne laboratorieforsøk, feltforsøk og praktiske erfaringer. Da den praktiske bruk ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultatet med mindre eventuelle mangler kan tilbakeføres direkte til mangler ved produktene. Eventuelt ansvar er begrenset oppad til produktenes kostnad.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00 - Fax. 69 27 46 30
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no