

## Produktdatablad

### Barrikade PU-SLF Komfort Undercoat

# Barrikade®

Selvtjevneende lyddempende belegg

#### Produktbeskrivelse:

**Barrikade PU-SLF Komfort Undercoat** er en tre-komponent emisjonsfri, selvtjevneende, meget fleksibel «gummimatte» som virker trinnyltdempende og støtabsorberende.

#### Bruksområder:

**Barrikade PU-SLF Komfort Undercoat** anvendes i kombinasjon med Barrikade PU-SLF 2K Komfort i diverse innemiljøer som utsettes for lett til medium belastning; kontor, sykehus, skoler, butikker og ellers arealer hvor det legges høy vekt på komfort og et behagelig underlag.

#### Blanding:

Komponent B tilsettes komponent A og blandes godt ved hjelp av en drill med påmontert røreverk. Komponent C tilsettes så blandingen, og mikses godt til alle «klumper» er borte. Blandingstid ca. 5 minutter.

#### Barrikade PU-SLF Komfort Undercoat

leveres i komplette sett, med riktig blandingsforhold.

Det er hensiktsmessig å oppbevare begge komponentene i romtemperatur minst ett døgn før bruk.

#### Utførelse:

**Barrikade PU-SLF Komfort Undercoat** påføres flatene med en tannet sparkel eller stiftrake. Gå over med piggrulle for å fjerne eventuelle luftblærer som oppstår på overflaten. Åpnet forpakning har begrenset levetid.

Påføringsforhold: 12-30 °C og maks 70 % relativ luftfuktighet.

Forbruk: Ca. 4,6 kg/m<sup>2</sup> pr. 4 mm belegg

#### Rengjøring:

Hender renses med rengjøringskrem og vaskes deretter med vanlig såpe og lunkent vann. Verktøy rengjøres med løsemiddel som

f.eks. **Barrikade EP-Tynner**, aceton, xylen etc. Herdet materiale må fjernes mekanisk.

#### Vernetiltak:

Det skal benyttes hansker, egnet arbeidstøy og briller ved arbeider med fler-komponent herdeplaster. Får man stoffet i øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt lege umiddelbart.

Se HMS produktdatablad!

#### Tekniske spesifikasjoner:

|                                        |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt:</b>                        | Tre-komponent, polyuretanbelegg                                                                                                                    |
| <b>Egenvekt [g/cm<sup>3</sup>]:</b>    | 1,16 (A+B+C)                                                                                                                                       |
| <b>Tørrstoffinnhold:</b>               | 100 %                                                                                                                                              |
| <b>Viskositet:</b>                     | 170 cP (A+B)<br>N/A (A+B+C)                                                                                                                        |
| <b>Farge:</b>                          | Rød                                                                                                                                                |
| <b>Glans:</b>                          | Høyglans                                                                                                                                           |
| <b>Blandingsforhold:</b>               | A : B : C = 1,75 : 0,58 : 1,0 (vekt)<br>A : B : C = 2,6 : 0,7 : 1,0 (volum)                                                                        |
| <b>Brukstid:</b>                       | 45 min v/20°C                                                                                                                                      |
| <b>Brukstemperatur:</b>                | Temperaturen i underlaget og luft bør være på minst 12 °C.                                                                                         |
| <b>Tørketid:</b>                       | Støvtørr etter 5-6 timer v/21°C.<br>Gangbar etter ca. 14 timer v/ 20°C.<br>Maksimal slitestyrke og kjemikaliebestandighet oppnås etter ca. 7 døgn. |
| <b>Shore A/D hardhet etter 3 døgn:</b> | 57 / 12                                                                                                                                            |
| <b>Lagring:</b>                        | 12 måneder i uåpnet emballasje.<br>Oppbevares tørt og frostfritt (5 – 25°C)                                                                        |

## Produktdatablad

---

### Barrikade PU-SLF Komfort Undercoat

# Barrikade®

Selvtjevneende lyddempende belegg

*De angitte data, produktenes egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra egne og eksterne laboratorieforsøk, feltforsøk og praktiske erfaringer. Da den praktiske bruk ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultatet med mindre eventuelle mangler kan tilbakeføres direkte til mangler ved produktene. Eventuelt ansvar er begrenset oppad til produktenes kostnad.*

StoCretec Flooring AS,  
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,  
Tel. 69 27 30 00 - Fax. 69 27 46 30  
E-post: [stocretec.no@sto.com](mailto:stocretec.no@sto.com)  
[www.stocretec.no](http://www.stocretec.no)