

Produktdatablad

Barrikade Steinbelegg
StoPur SB 100 transparent**Barrikade®****Produktbeskrivelse:**

Barrikade Steinbelegg er et 2-komponent aromatisk polyuretan bindemiddel. Produktet benyttes til installasjon av **Barrikade Steinbelegg**-systemet.

Bruksområder:

Barrikade Steinbelegg er bindemiddelet som anvendes til Barrikade Steinbelegg der det ikke er krav til UV-bestendig bindemiddel.

Blanding:

Komponent B tilsettes komponent A, og blandes godt ved hjelp av f.eks. en drill påmontert rørverk. Blandingstid; ca. 3 minutter. Produktet helles oppi en stor tvangsblender fylt med en steinblanding, og dette blandes sammen til steinene er fuktet. En skal benytte nøyaktig like lang tid på alle blandinger. Det er hensiktsmessig å oppbevare begge komponentene i romtemperatur minst ett døgn før bruk. Unngå varmegang ved å la spennene stå i sollys.

Utførelse:

Barrikade Steinbelegg blandes til en mørtel sammen med steinblandingen og legges ut med leggekasse eller for hånd (på mindre felt) og glattes med helikopter eller for hånd med brett. Typisk forbruk (avhengig av steinblanding)

18 mm tykkelse ca. 2,5 kg bindemiddel/m²
Ca. 30 kg stein/m²
15 mm tykkelse ca. 2 kg binemiddel/m²
Ca. 23 kg stein/m²

Se systemguide for nøyaktig forbruk og type steinblanding.

Rengjøring:

Hender renses med rengjøringskrem og vaskes deretter med vanlig såpe og lunkent vann. Verktøy rengjøres med løsemiddel som f.eks. **Barrikade EP-Tynner**, acetone, xylen etc. Herdet materiale må fjernes mekanisk.

Vernetiltak:

Det skal benyttes hansker, arbeidstøy og briller ved arbeider med fler-komponent herdeplast. Får man stoffet i øynene, skyl straks med store mengder vann og kontakt lege umiddelbart. Se HMS produktdatablad.

Tekniske spesifikasjoner:

Produkt:	To-komponent polyuretan
Egenvekt:	1,08 g/cm ³
Shore-D	ca. 65
Viskositet:	Ca. 500 cp v/25°C
Tørrstoffinnhold:	100 %
Farge:	Gyllen
Glans:	Blank
Blandingsforhold:	A : B = 1,91 : 1 (vekt)
Brukstid:	ca. 50 minutter ved 20°C
Bruks-temperatur:	Temperaturen i underlag og luft bør være på minst 5 °C.
Tørketid:	Støvtørr etter ca. 4,5 timer v/20°C. Maksimal slitestyrke og kjemikaliebestandighet oppnås etter 7 døgn.
Lagring:	Minst 12 måneder i uåpnet emballasje. Oppbevares tørt og frostfritt (5° - 25°C).
Emballasje:	Sett à 9 kg

De angitte data, produktenes egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra egne og eksterne laboratorieforsøk, feltforsøk og praktiske erfaringer. Da den praktiske bruk ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultatet med mindre eventuelle mangler kan tilbakeføres direkte til mangler ved produktene. Eventuelt ansvar er begrenset oppad til produktenes kostnad.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00 - Fax. 69 27 46 30
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no