

Produktdatablad

Barrikade Steindekke**Barrikade®**

Natursteinsbelegg for utendørsarealer

Produktbeskrivelse:

Barrikade Steindekke er et 2-komponent polyuretan bindemiddel. Produktet benyttes til installasjon av **Barrikade Steindekke**-systemet.

Bruksområder:

Barrikade Steindekke er bindemiddelet som anvendes i forbindelse med opprusting av gammel asfalt, vanntetting av betong på balkonger og svalganger, eller andre underlag hvor det ønskes en dekorativ.

Blanding:

Komponent B tilsettes komponent A og blandes godt ved hjelp av f.eks. en drill påmontert rørverk. Blandingstid; ca. 3 minutter.

Barrikade Steindekke leveres i komplette sett, med riktig blandeforhold.

Det er hensiktsmessig å oppbevare begge komponentene i romtemperatur minst ett døgn før bruk. Unngå varmegang ved å la spennene stå i sollys.

Utførelse:

Barrikade Steindekke påføres flatene med gumminal eller stål sparkel i jevn filmtykkelse. Aggregat strøs inn umiddelbart. Kan også benyttes uten aggregat som en membran. Forbruk:

Steintype	Bindemiddel kg/m ²	Naturstein kg/m ²
2 – 4 mm	1,8	7 – 8
2 – 4 mm	1,9	10 – 12
2 – 5 mm	2,0	12 - 14

Rengjøring:

Hender renses med rengjøringskrem og vaskes deretter med vanlig såpe og lunkent vann. Verktøy rengjøres med løsemiddel som f.eks. **Barrikade EP-Tynner**, aceton, xylen etc. Herdet materiale må fjernes mekanisk.

Vernetiltak:

Det skal benyttes hansker, egnet arbeidstøy og briller ved arbeider med flerkomponente herdeplaster. Får man stoffet i øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt lege umiddelbart. Se HMS produktdatablad.

Tekniske spesifikasjoner:

Produkt:	To-komponent polyuretan
Egenvekt:	1,17 g/cm ³
Tørrestoffinnhold:	100%
Viskositet:	Ca. 1500-2500 cp v/25°C
Farge:	Diverse
Glans:	Blank
Blandingsforhold:	A : B = 3 : 1 (vekt) A : B = 3,2 : 1 (volum)
Brukstid:	15 minutter ved 20°C
Brukstemperatur:	Temperaturen i underlag og luft bør være på minst 10°C
Tørketid:	Støvtørr etter ca. 2 timer v/20°C. Maksimal slitestyrke og kjemikaliebestandighet oppnås etter ca. 3 døgn
Emballasje:	Sett à 10 kg
Lagring:	Minst 12 måneder i uåpnet emballasje. Oppbevares tørt og frostfritt (5-25°C)

De angitte data, produktenes egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra egne og eksterne laboratorieforsøk, feltforsøk og praktiske erfaringer. Da den praktiske bruk ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultatet med mindre eventuelle mangler kan tilbakeføres direkte til mangler ved produktene. Eventuelt ansvar er begrenset oppad til produktenes kostnad.

Produktdatablad

Barrikade Steindekke

Barrikade®

Natursteinsbelegg for utendørsarealer

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00 - Fax. 69 27 46 30
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no