

Selvnivellerende Polyuretanbelegg med fleksibel undercoat

Beskrivelse:

Barrikade Komfort er et fugefritt dekorativt gulvsystem basert på løsemiddelfri polyuretanteknologi som gir meget komfortable gulv. Systemet er bygget opp med en fleksibel og elastisk «undercoat» tilsatt gummigranulat, og gir støtdempende, trinnlysdempende og svært elastiske gulvbelegg. Gulvet vil også reversere inntryksmerker fra f.eks. stoler.

Barrikade Komfort er i hovedsak egnet for bruk på ny eller gammel betong.

Barrikade Komfort toppes med en matt vannbasert, pigmentert polyuretan topplakk som gir en meget attraktiv matt overflate.

Bruksområder:

Barrikade Komfort gir en glatt, porefri, vanntett og fjærende overflate, og er velegnet i områder hvor hygiene, rengjøringsvennlighet og slitestyrke er viktig, samt der det er ønskelig med støydemping og komfort.

Egenskaper:
Kjemisk:

Barrikade Komfort gir en fugefri og vanntett overflate med god kjemisk resistens mot alkalier, olje, fett og salt, men begrenset resistens mot syrer av høy konsentrasjon.

Mekanisk:

Barrikade Komfort har meget god slitestyrke.

Oppbygging:

Overflatebehandling: Sliping, blastring eller fresing. Overflaten bør være i.h.h.t. toleranseklasse 2 eller bedre.

2 mm systemoppbygging:

Primer: EP-PB ZV: 0,3 kg/m²
Strø av med 0,4-0,8 mm kvartssand
Belegg: Barrikade PU-SLF 2K Komfort: 3 kg/m²
Topplakk: Barrikade ToppMatt Deco pigm. 2 strøk, 0,1 kg/m²/strøk

6 mm systemoppbygging:

Primer: EP-PB ZV: 0,3 kg/m²
Strø av med 0,4-0,8 mm kvartssand
Undercoat: Barrikade Komfort Undercoat: 4,6 kg/m²
Belegg: Barrikade PU-SLF 2K Komfort: 3 kg/m²
Topplakk: Barrikade ToppMatt Deco pigm. 2 strøk, 0,1 kg/m²/strøk

Farger:

Se fargekart.

Installasjon:

Undercoat installeres med avstandsrive eller stålbrett. Selvtjevne polyuretanbelegg installeres med tannsparkel og piggrulles. Topplakk påføres med korthåret filtrulle.

Støyreduksjon:

Trinnlysdemping er testet og målt til 13 dB for 6 mm system i.h.h.t SS-EN ISO 10140-3:210.



2 mm system



6 mm system

De angitte data, produktene egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra egne og eksterne laboratorieforsøk, feltforsøk og praktiske erfaringer. Da den praktiske bruk ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultatet med mindre eventuelle mangler kan tilbakeføres direkte til mangler ved produktene. Eventuelt ansvar er begrenset oppad til produktene kostnad.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00 - Fax. 69 27 46 30
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no