

## Systemdatablad

### Barrikade Steinteppe

# Barrikade®

Epoxy mørtelbelegg

#### Systembeskrivelse

**Barrikade Steinteppe** er et natursteinsbelegg basert på et løsemiddelfritt, pigmentert epoxy bindemiddel og en blanding av sandvaskede natursteiner. Systemet leveres med to ulike steintyper. 2-3 mm stein gir en tett og jevn mosaikklignende overflate. 4-6 mm stein gir en mer åpen struktur. Gulvet vil ha en tykkelse på 6-7 mm eller 10-12 mm avhengig av steinstørrelse. Alle mulige logoer kan legges inn i gulvbelegget.

#### Egenskaper:

**Barrikade Steinteppe** er meget dekorativt, meget slitesterkt og sklisikkert. Systemet er godt å gå på og gir lav trinnyd.

#### Bruksområder:

**Barrikade Steinteppe** er egnet for alle arealer som krever en kombinasjon av et attraktivt utseende og god slitestyrke mot gangtrafikk/ lette kjøretøy slik som utstillingshaller, forretninger, bilutstillingshaller, resepsjoner, kontorer

#### Utførelse:

**Overflaten må være tørr og ren og fri for** løse materialer, støv, olje, fett og andre partikler. Ujevn gulvoverflate og hull kan repareres med en selvnivellerende flytsparkel eller epoxy reparasjonsmørtel. Forbehandling bør bestå av sliping eller blastring. Gulvet primes med en langhåret rull. Kwartssand kastes på den våte primeren for å skape god heft til neste lag. Bindemiddel og naturstein blandes i en sementblander til en jevn masse. Blandingen fordeles på gulvet med en leggekasse. Blandingen jevnes ut for hånd med stålbrett til en glatt overflate.

Gulvsystemet når sin fulle styrke i løpet av 3 dager med temperatur 20°C.

Ønskes et fylt steinteppe, for å forenkle renholdet, benyttes **Barrikade Stonecarpet Sealer** (bare med 2-3 mm stein)

#### Systemoppbygging:

	2-3 mm stein	4-6 mm stein
Primer:		
<b>StoPox Gh 205</b>	0,3 kg/m <sup>2</sup>	0,3 g/m <sup>2</sup>
Ufarget kvartssand:		
0,7 – 1,2 mm	0,5 kg/m <sup>2</sup>	0,5 g/m <sup>2</sup>
Mørtel:		
<b>Barrikade EP-BT</b>	0,7 kg/m <sup>2</sup>	1 kg/m <sup>2</sup>
Naturstein	8 kg/m <sup>2</sup>	13,5 kg/m <sup>2</sup>

#### Tilgjengelige farger:

Systemet finnes i et bredt spekter av ensfarget eller flerfarget stein.

#### Vedlikehold:

Daglig rengjøring med ordinær kraftig støvsuger. Halvårlig rengjøring med automatisk gulvvaske-maskin med børster og sug. Oljesøl fjernes med avfettingsmiddel etterfulgt av grundig rengjøring.



*De angitte data, produktene egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra egne og eksterne laboratorieforsøk, feltforsøk og praktiske erfaringer. Da den praktiske bruk ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultatet med mindre eventuelle mangler kan tilbakeføres direkte til mangler ved produktene. Eventuelt ansvar er begrenset oppad til produktene kostnad.*

StoCretec Flooring AS,  
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,  
Tel. 69 27 30 00  
E-post: stocretec.no@sto.com  
www.stocretec.no