

BESKRIVELSESEKSEMPEL ACR DECO FLAKES

Dekorativt belegg med fargede flakes

Underlag: Betonggulv eller Industrisparkel

B.31 – 02.16

Post	Kode	Spesifikasjon	Mengde	Pris	Sum
		<u>TA 2.32 Mekanisk forbehandling - AREAL</u> Areal (m²) Bygningsmateriale: Betong eller industrisparkel (for industrisparkel; velg sliping) Overflate: Ubehandlet Lokalisering (NS 3420-1 punkt 4, y5) Flate som skal behandles: - <i>Opplysninger om flatens beskaffenhet, for eksempel: Brettskurt</i> - <i>Flatens utforming, gjerne med henvisning til tegning, for eksempel: Rektangulær gulvflate</i> - <i>annet, for eksempel: Forbehandling kan bare utføres i tidsrommetpga støy.</i> Metode: Krav til overflate etter forbehandling: - Fall på gulv skal være som før forbehandling, <i>Eventuell sliping, fresing lokalt i forbindelse med renner, sluk spesifiseres</i> - Toleranser for gulvflater skal ikke ha større avvik enn det var før forbehandling.			
	TA2.32-15	Sliping Sementslam (og/eller membranherder og/eller andre forurensninger) i betongoverflaten fjernes ved grundig sliping. Det skal benyttes <u>tung gulvslipemaskin</u>, utstyrt med diamant slipesegmenter. Deretter støvsuges gulvet grundig til betongoverflaten er ren og fri for betong- og slipestøv.			
	TK 3-9	STØPT PLASTBELEGG Areal [m²] Konstruksjon: Gulv Armering: Uarmert Overflate: spettet, matt overflate Lokalisering: (NS 3420-1 punkt 4, y5) Underlag: - Betong min B30 eller industrisparkel med trykkstyrke min 27 Mpa. - <i>Flatens utforming, gjerne med henvisning til tegning, for eksempel: rektangulær gulvflate</i> - Toleranser: Ikke større avvik enn før installasjon av belegg. Toleranseklasse PB. - Før utførelse av arbeider beskrevet under denne post, skal betongundergulvet ha tørket ut til en relativ fuktighet ≤ 90 % og inneha en temperatur på min. 12°C. Relativ luftfuktighet må ikke overstige 80%. Underlagstemperaturen skal være 3⁰C over			

		duggpunktet. Påkjenninger: - Trafikkbelastning: Ingen utover NS-EN 13813 - Kjemisk belastning: <i>Spesifiseres eventuelt</i> - Annet: <i>Krav til lyddemping spesifiseres eventuelt</i> Gjennomsnittlig tykkelse: 1,5 mm Minimumtykkelse: 1,0 mm Materialer: - Skal tilfredsstillende kravene til type SR i NS-EN 13813. - Krav til sklisikkerhet: klasse II ihht EN 13036-4 - Valgfri klasse etter NS-EN 13813: Acrylbelegg av typen ACR Deco Flakes fra StoCretec Flooring eller tilsvarende. Etter forbehandling påføres en løsemiddelfri epoxy primer med 100 % tørrstoffinnhold, minimum forbruk 0,3 kg/m². Deretter installeres en selvutjevne pigmentert acryl som fullstrøs med flakes med samme fargetone som bindemiddelet. Overflaten slipes lett over før det påføres to Strøk acryl topplakk. <i>Eventuelt slipeslett på nytt mellom første og andre strøk for å få en glattere overflate.</i> Herdetid før installasjon av neste sjikt . se produsents datablad. Andre krav: - Farge: <i>Fra fargekart F09-0215 fra StoCretec Flooring eller annen.</i> - Annet: TK3 y1 SUPPLERENDE ARBEIDER <i>Følgende delprodukter er ikke inkludert og må derfor beskrives med andre postgrunnlag</i> - Avrettingslag, se TA 346 - Fuktmåling i undergulv, se TA8.2 - Tetting med elastisk fugemasse, se SF3.1 - Tetting med plastisk fugemasse, se SF3.2			
	TK8.1	AVSETTING AV FUGER Samlet fugelengde[m] Lokalisering: (NS 3420-1 punkt 4, y5) Andre Krav: Fuger skal avsettes i støpt plastbelegg over alle bevegelsesfuger i undergulvet, dog ikke over rissanvisere.			
	TK8.2	STØPT SOKKEL I STØPT BELEGG Samlet sokkellengde [m] Lokalisering: (NS 3420-1 punkt 4, y5) Utførelse: - Bygningsdeler med sokkelløsning og detaljer, for eksempel med henvisning til detaljtegning. - Overflate vegg: Materialer: Tixet, pigmentert (samme farge som støpt plastbelegg) løsemiddelfri epoxy av typen Barrikade EP BT fra StoCretec Flooring eller tilsvarende påføres flakes ved hjelp av spesialutstyr ihht anvisning fra produsent. Veggflate primes først med epoxy primer med 100 % tørrstoffinnhold, minimum forbruk 0,3 kg/m². Flaten slipes lett over. Til slutt påføres to strøk topplakk ACR 527			

		fra StoCretec Flooring eller tilsvarende.			
		Dimensjon: høyde: Tykkelse: Form: Andre krav:			
	TK8.3	STØPT HULKIL I STØPT BELEGG Samlet hulkilengde [m] Lokalisering: (NS 3420-1 punkt 4, y5) Utførelse: - Bygningsdeler med sokkelløsning og detaljer, for eksempel med henvisning til detaljtegning: - Overflate vegg: Materialer: Tixet pigmentert løsemiddelfri epoxy benyttes for å bygge opp hulkil. Denne påføres flakes med spesialutstyr ihht anvisning fra produsent, Hukiler coats med to strøk ACR 527 fra StoCretec Flooring eller tilsvarende Dimensjon: Høyde: Bredde: Form: Annet:			