

Produktdatablad

Barrikade EP-Steno LY
StoPox SL Terrazzo LY**Barrikade®**

Epoxybindemiddel til terrazzo

Produktbeskrivelse:

Barrikade EP-Steno LY er en to-komponent, løsemiddelfri epoxy bindemiddel til **Barrikade Steno Terrazzo** systemet beregnet til lyse farger, som krever forbedret UV-bestandighet sammenlignet med mørkere farger.

Bruksområder:

Barrikade EP-Steno LY er beregnet brukt til oppbygning av **Barrikade Steno Terrazzo** systemet i lyse farger. Systemet gir fugefrie epoxy terrazzo belegg for gulv i butikker, publikumsarealer, industri, nærings- og institusjonsbygg.

Underlag / forbehandling:

Underlaget skal være fast, rent, tørt og fettfritt. Restfuktighet i underlaget bør maksimalt være på 4 – 5 % (95 % relativ fuktighet). Betongen slipes (NB: diamantsegmenter), slyngrenses eller freses for fjerning av forurensninger, sementslam og finstoff. Gammel ubehandlet betong infisert med olje eller fett m.m. renses først med et emulgerende vaskemiddel. Tidligere malte flater freses til ren betong.

Priming:

Betongundergulv av normal kvalitet C 25 - C 35 primes med **StoPox GH 205** epoxy primer. Svake (poreåpne) og høyste betongundergulv (C 45 og høyere), hardbetong og sementbaserte gulv og avrettingsmasser primes med **Barrikade EP-DPM**.

Sparkling / reparasjoner:

Eventuell sparkling/reparasjon eller oppretting av undergulvet utføres med **StoPox GH 205** epoxy bindemiddel tilsatt fyllstoff, tilslag eller tiksotroperingsmiddel.

Blanding:

Komponent A (harpiksdel), røres opp til en jevn og ensartet farge. Deretter tilsettes komponent B (herder), som blandes inn med drill påmontert røreverk. Blandingstid ca. 3 minutter. Deretter tilsettes SL-2500 filler som røres inn til en homogen masse.

Utførelse:

Barrikade EP-Steno LY blandes med SL-2500 filler og påføres i henhold til **Barrikade Steno Terrazzo prosedyre**.

Rengjøring:

Verktøy rengjøres med løsemiddel som f.eks. aceton, xylen etc. Herdet materiale fjernes mekanisk.

Vernetiltak:

Det skal benyttes hansker, egnet arbeidsklær og briller ved arbeider med flerkomponent epoxy herdeplast. Ved eventuell hud kontakt, vask med såpe og varmt vann. Får man epoxy i øynene, skylk straks med store mengder vann og kontakt lege umiddelbart. Se HMS produktdatablad!

Tekniske data:

Type:	2-komponent epoxy	
Egenvekt:	1,25 g/cm ³	
Tørrestoffinnhold:	100 %	
Viskositet:	ca. 700 cP v/ 25 °C	
Farge:	Se Steno Terrazzo fargekart	
Glans:	Blank	
Blandingsforhold LY:	A : B = 100 : 31 (vekt) A : B = 100 : 40 (volum)	
Brukstid:	Ca. 30 minutter v/ 25°C	
Brukstemperatur:	Minimum 10 °C	
Tørketid:	10 timer v/ 20 °C	
Herdetid:	5-7 døgn v/ 20 °C	
Lagring:	Minst 12 måneder i uåpnet emballasje, tørt og frostfritt (+5 ^o til + 25 ^o C)	
Emballasje:	EP-Steno A-del:	11,5 kg
	EP-Steno LY B-del:	3,5 kg
	SL 2500 C-del:	15,0 kg

De angitte data, produktenes egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra egne og eksterne laboratorieforsøk, feltforsøk og praktiske erfaringer. Da den praktiske bruk ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultatet med mindre eventuelle mangler kan tilbakeføres direkte til mangler ved produktene. Eventuelt ansvar er begrenset oppad til produktenes kostnad.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00 - Fax. 69 27 46 30
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no