

Produktdatablad

Barrikade EP-TP ZV

StoPox CZ 105

Barrikade®

Epoxy bindemiddel

Produktbeskrivelse:

Barrikade EP-TP ZV er en to-komponent, løsemiddelfri, lavviskøs, klar epoxy for overflatebehandling av betonggulv og andre sementbaserte underlag.

Barrikade EP-TP ZV gir en meget god slitestyrke, samt god resistens mot kjemikalier. **Barrikade EP-TP ZV** er et lavemisjonsprodukt, som i systemet **Barrikade EP-Multi Dekor** er M1-godkjent.

Bruksområder:

Barrikade EP-TP ZV er beregnet brukt som bindemiddel og topplakk i bl.a. dekorbelegg innen industri, nærings-/forretningsbygg. F.eks. i butikklokaler, utstillingslokaler, storkjøkken, kaserner m.m. Spesielt egnet for områder hvor mennesker skal oppholde seg over tid, da produktet er lavemitterende.

Underlag / forbehandling:

Underlaget skal være rent, tørt og fritt for løstsittende materiale, sementslam, fett, olje og evt. andre forurensninger for best mulig vedheft. Fresing, blastring eller sliping med påfølgende støvsuging av overflaten anbefales. Restfuktighet i underlaget bør maksimum være på 4 - 5% og relativ fuktighet i betong bør være < 90%

Blanding:

Barrikade EP-TP ZV selges i sett bestående av komponent A (harpiksdel) og B (herder). Komponentene blandes godt med drill påmontert visp eller røreverk. Blandes i ca. 3 min. til massen har en jevn og homogen konsistens. Oppbevar komponentene i romtemperatur døgnet før bruk.

Utførelse / påføring:

Barrikade EP-TP ZV påføres med gumminal, sparkel eller rull.

Rengjøring:

Verktøy rengjøres med løsemiddel som f.eks. aceton, xylen etc. Herdet materiale må fjernes mekanisk.

Vernetiltak:

Det skal benyttes hansker, egnet arbeidstøy og briller ved arbeider med flerkomponent epoxy herdeplast. Ved evt. hudkontakt, vask med såpe og varmt vann. Får man epoxy i øynene, skylk straks med store mengder vann og kontakt lege umiddelbart. Se sikkerhetsdatablad.

Tekniske data:

Produkt:	To-komponent løsemiddelfri, klar epoxy
Tørrstoffinnhold:	100 %
Egenvekt:	1,08 g/cm ³
Viskositet:	700-800 cP v/ 21°C
Farge:	Klar
Glans:	Blank
Blandingsforhold:	A : B = 2,03 : 1 (vekt) A : B = 1,8 : 1 (volum)
Brukstid:	Ca. 30 minutter v/ 20 °C
Brukstemperatur:	Min. 12 °C (luft og underlag)
Tørketid:	10-12 timer v/ 20 °C (støvtørr)
Herdetid:	Ca. 7 døgn v/ 20 °C
Emballasje:	Sett à 15 kg (13,89 L)
Lagring:	Minst 12 mnd i uåpnet emballasje, tørt og frostfritt (+5 °C til +25 °C)

De angitte data, produktenes egenskaper og våre anvisninger er basert på resultater fra egne og eksterne laboratorieforsøk, feltforsøk og praktiske erfaringer. Da den praktiske bruk ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for det ferdige resultatet med mindre eventuelle mangler kan tilbakeføres direkte til mangler ved produktene. Eventuelt ansvar er begrenset oppad til produktenes kostnad.

StoCretec Flooring AS,
Værftsgt. 7 A, N-1510 Moss,
Tel. 69 27 30 00 - Fax. 69 27 46 30
E-post: stocretec.no@sto.com
www.stocretec.no